

TECHNICKÝ LIST

GEL GRUND 308

Gélová hĺbková penetrácia



Oblasť použitia

Základný náter na báze špeciálneho polymérneho zloženia, ktoré zvyšuje príľnavosť nanosených vrstiev a znižuje stekanie a rozstrekovanie prípravku počas aplikácie. Ako rýchlo tuhnúci výrobok, umožňuje okamžite začať ďalšie práce ako: lepenie obkladov, nanášanie vyrovnávajúcich hmôt, farieb, omietok atď. Na prípravu podkladov z betónu a pórobetónu, tehlových stien, betónových tvárnic, omietok, anhydritových poterov a sadrokartónových dosiek. Ideálny na prípravu podkladu pred nanášaním disperzných farieb a aplikáciou stierok (sadrových, vápenných, vápenno-cementových atď.), keramických obkladov, tapiet atď.

Vlastnosti

- Bez kvapkania
- Rýchloschnúci
- Preniká hlboko do podkladu
- Redukuje nasiakavosť
- Uľahčuje ďalšiu prácu
- Uľahčuje nanášanie farieb a mált
- Mrazuvzdorný
- Vodoodolná

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	40479	2000962084
Balenie		
Množstvo v balení	5 L/balenie	1 L/balenie
Množstvo na paleta	120 kusov/paleta	12 ks./krabica
Farba	Po vyschnutí transparentný	
Spotreba	≥ 0,05 L/m ²	
Hodnota pH	7	
Čas schnutia	cca. 2 hod	

GEL GRUND 308

Gélová hĺbková penetrácia

Materiálové zloženie

- Polyméry
- Aditíva

Podmienky spracovania

Podklad musí byť dostatočne nosný, pevný, súdržný, bez prachu, mastnoty, oddeľovacích prípravkov, zvyškov farieb atď. Nesúdržné časti podkladu je potrebné odstrániť. Olejové a masťné povrchy umyť saponátom, na biologické znečistenia (plesne, machy, riasy) použiť prípravok SEPTOBUD 1008 a následne umyť vysokotlakovým čistením alebo mechanicky odstrániť.

Podklad

Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Poškodené podklady (trhliny, chýbajúce časti atď) vyspraviť vopred vhodnou maltovou zmesou, ktorá musí byť pred aplikáciou penetračného náteru dostatočne vyschnutá a spojená. Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom.

Vápenno-cementové omietky: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Sadrové omietky: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Sadrokartón: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Betón: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Poter: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Pálené a dierované tehly: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Pórobetón: penetrovať dvakrát

Staré potery: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Príprava výrobku

Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať. Aplikovať pri teplote od +3 °C do +35 °C.

Spracovanie

Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Nenanášať nadmerné množstvo penetračného náteru. Počas aplikácie a vysychania omietky chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom. Lepidlá na obklady a dlažbu po min. 15 minútach, murovacie malty, škárovacie malty a potery po min. 30 minútach, farby po min. 60 minútach od aplikácie.

Skladovanie

max. 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v suchom, pôvodnom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezabavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.