



RÖFIX 954

Univerzalni hidraulični malter- M5

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Zidarski malter za zidove od pune cigle, lomljenog kamena i sl. kod normalnih statičkih zahtjeva. Osobito prikladan za renoviranje i ekološki način gradnje. Mineralni građevinski materijal prema Katalogu ekoloških mjera, prilog A.

Svojstva:

- Izvrsna obradivost

Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000295769	2000956621	2000151284	118300	2000693434
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	48 Jed/pal. (AT)	48 Jed/pal. (AT)	42 Jed/pal. (AT)	36 Jed/pal. (AT)	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed	25 Kg/jed	30 Kg/jed	40 Kg/jed	1.000 Kg/jed
Granulacija	0 - 2,8 mm				
Izdašnost u litrama	oko 15 L/jed	oko 15 L/jed	oko 18 L/jed	24 L/jed	oko 600 L/t
Izdašnost	oko 15 L/jed	oko 15 L/jed	oko 18 L/jed	oko 24 L/jed	oko 600 L/t
Potrebna količina vode	oko 3,75 L/jed	oko 3,75 L/jed	oko 4,5 L/jed	oko 6 L/jed	oko 150 L/jed
Nasipna gustoća suhog morta	< 1.800 kg/m ³				
Paropropusnost μ	oko 35				
Toplotna provodljivost λ _{10,suho} (EN 1745:2002)	0,82 W/mK (tablična vrijednost) Za P=50%				
Toplotna provodljivost λ _{10,suho} (EN 1745:2002)	0,89 W/mK (tablična vrijednost) Za P=90%				
pH-vrijednost	oko 12				
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K				
Pritisna čvrstoća (28 d)	5 N/mm ² (EN 1015-11)				
E - modul	oko 14.000 N/mm ²				
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlastitim laboratorijima, u svakoj fabrici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.				
Početna otpornost na smicanje (posmična čvrstoća)	oko 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)				
Sadržaj klorida	≤ 0,1 M%				
Temperatura podloge	< 30 °C				
Reakcija na požar	A1				

SAP šifra:	2000956622
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	
Količina u jednom pakovanju	1.000 Kg/jed
Granulacija	0 - 2,8 mm
Izdašnost u litrama	oko 600 L/t



RÖFIX 954

Univerzalni hidraulični malter- M5

SAP šifra:	2000956622
Izdašnost	oko 600 L/t
Potrebna količina vode	oko 150 L/jed
Nasipna gustoća suhog morta	< 1.800 kg/m ³
Paropropusnost μ	oko 35
Toplotna provodljivost λ_{10} , suho (EN 1745:2002)	0,82 W/mK (tablična vrijednost) Za P=50%
Toplotna provodljivost λ_{10} , suho (EN 1745:2002)	0,89 W/mK (tablična vrijednost) Za P=90%
pH-vrijednost	oko 12
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K
Pritisna čvrstoća (28 d)	5 N/mm ² (EN 1015-11)
E - modul	oko 14.000 N/mm ²
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlastitim laboratorijima, u svakoj fabrici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.
Početna otpornost na smicanje (posmična čvrstoća)	oko 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Sadržaj klorida	≤ 0,1 M%
Temperatura podloge	< 30 °C
Reakcija na požar	A1

Sastav:

- Hidraulični kreč
- Ne sadrži organske komponente
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Napomene: Ciglu i malter (pogotovo za vrijeme prekida radova) štititi od kiše.
Prvi sloj cigle postaviti vodoravno. Neravnine ispravljati u najdonjoj fugi.
Preporučuje se kontrola konzistencije maltera prilikom punjenja u kante. Kod dužih pauza u radu mješalicu isprazniti i očistiti.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Priloga XVII, +20 °C, 65 % r.v.z.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme.