

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX 955

Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5




Fushat e përdorimit

Llaç murature me korrozim të imët për muraturë (p.sh.tulle , billoqe çimentoje, gurë prej rërë-gëlqereje)me kërkesa normale statike. I disponueshëm vetëm në Itali. RÖFOX 955S i reziston ujit. Materiale ndërtimi në përputhje me shtojcën A të katalogut ekologjik mbi ndërtesat.

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	38145
EAN	9003304381456
Paketimi	
Sasi për njësi	30 kg/Nj.
Njësi për paletë	42 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-1,4 mm
Prodhimi i litrave	19 L/Nj.
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 4,5 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1
Difuzioni i avullit të ujit	rreth. 35
Forca në shtypje	5 N/mm ² (28 d) EN 1015-18
Forca në përkulje	≥ 2,5 N/mm ²
Përcjellshmëria termike	0,82 W/mK për P=50% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës) 0,89 W/mK für P=90% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës)
Përmbajtje e kloridit	≤ 0,1 M%
Moduli-E	rreth. 14000 N/mm ²
Qëndrueshmëria fillestare e prerjes	0,15 N/mm ²
Masa vëllimore e llaçit të freskët	rreth. 1900 kg/m ³
Grup llaçi	M2 MD ita
Vlera e pH	12
Dendësia e shtresës niveluese	rreth. 1600 kg/m ³ EN 1097-3

ROFIX 955

Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5

Numri i artikullit	38145
Kapaciteti termik	rreth. 1 kJ/kg K
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	< 1800 kg/m ³
Temperatura e nënshtresës	5-30 °C

Baza e materialit

- Aditivë për përmirësimin e vetive të përpunimit

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C dhe të ngrihet mbi +30 °C.

Përpunimi

Mbroni tullat dhe llaçin (në veçanti gjatë ndërprerjeve të punës) nga shiu. Shtresa e parë e tullave duhet të vihet horizontalisht me precizion. Pabarazitë duhet të sheshohen në fugën më të poshtme të murit. Sugjerohet kontrolli i konsistencës së përpunimit të llaçit për çdo mbushje të kovës së vinçit. Në rast pushimi, përzierësin duhet ta boshatisni dhe ta pastroni.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të

specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Normat aktuale kombëtare të përdorimit, duhet te merren parasysh. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.