

## FICHE TECHNIQUE (FT)

### RÖFIX 865

Enduit de fondation léger à base de chaux/ciment



#### Domaines d'application

Enduit de fond pour façades et parois à l'intérieur sur tous les types de fonds poreux, tels que briques creuses poreuses, blocs en béton cellulaire, panneaux légers en laine de bois et similaires. En particulier sur maçonneries légères et briques poreuses en terre cuite, béton cellulaire, panneaux légers en laine de bois, briques en bois ciment, etc. Enduit de fond pour RÖFIX Crépi de finition minéral, Enduit de finition silicaté, aux siloxanes ou à la résine synthétique. Pour applications au-dessous de couches de finition fines (<2 mm) on conseille d'étaler une couche préliminaire avec RÖFIX Renostar et le marouflage du treillis RÖFIX P50.

#### Propriétés

- Rendement élevé
- Pauvre en tension par technologie RÖFIX RELAX

#### Mise en œuvre



#### Données techniques

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article            | 2000583190                                                                                                       |
| EAN                         | 9003304219001                                                                                                    |
| Emballage                   |                               |
| Quantité par unité          | 25 kg/unité                                                                                                      |
| Unité par palette           | 54 unité/pal                                                                                                     |
| Granulométrie               | 0-1,6 mm                                                                                                         |
| Consommation                | env. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                                                   |
| Remarque de consommation    | Les valeurs de consommation sont indicatives et dépendent fortement du support et de la technique d'application. |
| Rendement du mortier frais  | 22 L/unité                                                                                                       |
| Unité de besoin en eau      | env. 7 L/unité                                                                                                   |
| Réaction au feu             | A1                                                                                                               |
| Diffusion de vapeur d'eau   | env. 20                                                                                                          |
| Résistance à la compression | 2,5 N/mm <sup>2</sup> (28 jours) EN 1015-11                                                                      |
| Résistance à la flexion     | ≤ 1 N/mm <sup>2</sup>                                                                                            |
| Conductivité thermique      | env. 0,45 W/mK pour P=50% EN 1745:2002<br>env. 0,49 W/mK pour P=90% EN 1745:2002                                 |

# RÖFIX 865

Enduit de fondation léger à base de chaux/ciment

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Numéro d'article                     | 2000583190                                           |
| Module d'élasticité                  | env. 2800 N/mm <sup>2</sup>                          |
| Densité brute du mortier frais       | env. 1300 kg/m <sup>3</sup>                          |
| Épaisseur minimum d'enduit           | 15 mm                                                |
| Groupe de mortier                    | LW EN 998-1<br>CS II EN 998-1<br>W1 EN 998-1         |
| Valeur pH                            | 12                                                   |
| Densité en vrac                      | env. 1250 kg/m <sup>3</sup> EN 1097-3                |
| Capacité thermique spécifique        | env. 1 kJ/kg K                                       |
| Masse volumique à sec                | env. 1271 kg/m <sup>3</sup>                          |
| Température du support               | 5 °C                                                 |
| Informations relatives à l'emballage | Livraison en sacs de papier résistants à l'humidité. |

## Base du matériau

- Exempt de dispersion de plastique
- Sable calcaire concassé de haute qualité
- Agrégats légers (minéraux)
- Chaux aérienne
- Minéral
- Ciments
- Additifs pour l'amélioration des caractéristiques de mise en œuvre

## Conditions de mise en œuvre

Pendant les phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doit pas être inférieure à +5 °C et ne pas dépasser +30 °C. Protéger de l'action du gel pendant l'application et le durcissement du matériau, mais au moins pendant 7 jours.

## Support

Le support doit être sec, dépoussiéré, à l'abri du gel, absorbant, plan, suffisamment rugueux et porteur ainsi que sans efflorescences et agents séparateurs comme huile de coffrage et autres. L'analyse du support doit être exécutée avec précision. Les avertissements relatifs à la mise en œuvre valent pour les murs réalisés selon les directives en vigueur et supposent l'exécution de joints fermés. Les joints ouverts et les cavités présents dans les murs doivent être préalablement rebouchés avec un produit approprié. En cas de supports critiques (comme ciment cellulaire, panneaux légers en laine de bois, blocs en bois/ciment ou blocs à coffrage et autres) il faut respecter les directives d'application de l'enduit de la société RÖFIX et des autres producteurs de matériaux.

## Prétraitement du support

Après avoir analysé et préparé le support pour l'enduit (rebouchage des fissures, des joints et des parties manquantes) il faut prévoir un adéquat prétraitement en considérant les caractéristiques du support même. En cas de supports qui absorbent de manière différente, il faut

# RÖFIX 865

Enduit de fondation léger à base de chaux/ciment

prévoir l'application d'un mortier pour crépi RÖFIX CalceClima® sur toute la surface. En cas de surfaces lisses en béton il faut projeter préalablement RÖFIX 672 (temps de séchage min. 3 jours), appliquer RÖFIX 12 (temps de séchage min. 24 heures) ou appliquer frais sur frais RÖFIX 55 qui agit comme pont d'adhérence. Avant l'application de l'enduit il faut placer sur toutes les arêtes des protège-arêtes en acier galvanisé ou inox. Pour fixer les profilés, en cas d'enduits à base de ciment, il ne faut en aucun cas employer des enduits à base de chaux! Ne pas utiliser des profilés d'aluminium, car ils ne résistent pas à un environnement alcalin. A l'extérieur et en présence d'humidité dans la maçonnerie (vieux bâtiments) il faut utiliser, avec n'importe quel type d'enduit, exclusivement des profilés en acier inox.

## Préparation

En cas d'application manuelle, mélanger de manière homogène un sac avec de l'eau propre selon la quantité d'eau nécessaire à l'aide d'un agitateur à rotor ou d'un malaxeur à mélange forcé. Temps de mélange en cas de mélange manuel 2 à 3 minutes.

## Consigne de mise en œuvre

Afin de garantir leur fonctionnalité les enduits extérieurs appliqués sur des murs légers exigent – selon la norme ÖN B3346, la Directive ÖAP Directive de mise en œuvre des enduits, aussi bien que selon les Recommandations pour l'application d'enduits intérieurs et extérieurs de l'Association Briques Autriche supérieure, Salzbourg – l'application sur toute la surface de l'enduit de rebouchage RÖFIX Renostar et d'un tissu de renforcement RÖFIX P50. Épaisseur min. RÖFIX Renostar 2 mm. Temps de séchage min. 3 jours (par temps humide et froid avec température < 15 °C d'humidité relative > 60 % le temps doit être prolongé en conséquence) avant l'application de la couche de finition. Appliquer le mortier frais dans les 2 heures. Pendant la prise, en particulier lors de l'utilisation d'appareils de chauffage, il faut veiller à de bonnes conditions de séchage et de durcissement (par ex. par une ventilation par à-coups). Le chauffage direct de l'enduit n'est pas autorisé. Ne pas utiliser le contenu des anciens récipients ouverts et ne pas le mélanger avec du produit frais.

## Mise en œuvre

Pour la mise en œuvre manuelle du matériau gâché, appliquer avec la lisseuse ou avec la truelle. Le produit peut être appliqué avec une machine à enduire commune ou à la main. Mise en œuvre à la machine: projeter avec une machine à enduire usuelle. Après l'application tirer à la règle. Pour l'utilisation comme enduit de fond (application d'ultérieurs produits de revêtement) après le durcissement niveler la surface en la raclant à l'aide d'une règle ou d'une taloche appropriée. Pour obtenir une couche plus régulière, utiliser une taloche de maçon plutôt qu'une taloche en matière synthétique. Avant l'application de la couche suivante vérifier que le support soit complètement sec et durci. Les surfaces qui doivent être recouvertes avec des dalles ne peuvent pas être lissées ni talochées (il faut considérer la réglementation ÖNORM B 2207).

## Stockage

Conserver au sec et sur des palettes en bois. Période de conservation: min. 12 mois conformément à la Directive 1907/2006/EG annexe XVII à +20 °C et 65 % d'humidité relative.

## Avis juridiques et techniques

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

## Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur

## RÖFIX 865

Enduit de fondation léger à base de chaux/ciment

ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. Les fiches techniques mises à jour sont disponibles sur Internet, sur le site [www.roefix.com](http://www.roefix.com), ou peuvent être demandées auprès de nos bureaux.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.