

FIȘA TEHNICĂ (TM)

571

Tencuială manuală de start pe bază de ipsos



Domenii de utilizare

Tencuială de ipsos pentru nivelarea suprafețelor înainte de aplicarea straturilor decorative. Pentru aplicare manuală cu o grosime de la 5 la 30 mm în interiorul clădirilor și structurilor rezidențiale uscate. Ușor de procesat


Proprietăți

- Pentru aplicare manuală
- Plastic
- Tixotrop
- Ușor de tasat

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117594270
EAN	4820117594270
Ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Unități per palet	35 UM/Pal.
Consum	ca. 1 kg/m ² /mm
Grosimea stratului	5-30 mm

Compoziție

- Perlit expandat
- Ipsos
- Filler mineral
- Aditivi modificați

571

Tencuială manuală de start pe bază de ipsos

Condiții punere în operă

Condiții de lucru: Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Substratul trebuie să fie rezistent (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără distrugerii vizibile și delaminare, fără praf, murdărie, ulei, grăsimi, mușchi, beton și mortar. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. Preacoperiți substraturile absorbante de apă cu KREISEL 300 sau 301. Amorsați elementele metalice, precum și tencuiala și suprafețele netede de beton cu amorsa pentru beton KREISEL 310 cu nisip silicios.

Pregătire

Adăugați un sac de 30 kg de amestec uscat într-un recipient care conține 13,5 l de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și amestecați cu un mixer de construcții până când se formează o masă omogenă. Se lasă în repaus timp de 3 minute și se amestecă din nou. Dacă se utilizează o parte din conținutul ambalajului, întregul amestec uscat trebuie amestecat bine, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu amestecați materialul care s-a întărit deja cu apă sau cu material proaspăt. Consistența amestecului de mortar este selectată în funcție de lucrările care urmează să fie efectuate.

Punere în operă

În termen de 30 de minute de la amestecare, amestecul de mortar preparat se aplică uniform pe întreaga suprafață cu o grosime de 5-30 mm și se nivelează cu o mistrie. Timpul de lucru cu mortarul este de aproximativ 40 de minute. Nivelarea finală (frecarea cu o răzătoare din plastic, metal sau pânză) se efectuează după ce tencuiala a început să se întărească. Atunci când aplicați mai multe straturi de tencuială, aplicați stratul următor după ce stratul anterior s-a întărit (aproximativ în 24 de ore). În funcție de suport, temperatură și grosimea stratului, suprafața se netezește

după 1,5-2 ore prin tăierea materialului în exces cu marginea unei rigle lungi, umezirea tencuielii și netezirea cu o mistrie din metal sau plastic. La efectuarea lucrărilor, se recomandă respectarea cerințelor din instrucțiunile de utilizare actuale, precum și a documentelor de reglementare care reglementează procesul de tencuire. Se curăță cu apă curată imediat după terminarea lucrărilor.

Depozitare

9 luni de la data fabricației dacă este păstrat uscat în ambalajul original.

Informații generale

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.