

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Sisma OLY ROD GLASS L

Steckverbinder für die strukturelle Ertüchtigung.




Anwendungsbereiche

Vorgeformter L-förmiger Steckverbinder aus GFK mit einem Durchmesser von 7 mm, kurze Seitenlänge 10 cm, lange Seite 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm mit verbesserter Haftung. Verbindung der Bewehrungsmatten im Allgemeinen mit dem Untergrund und ist ein Bestandteil des RÖFIX Sisma OLY MESH GLASS 66x66 L CRM SYSTEM, C.V.T. zertifiziert nach CRM:2019 Richtlinie.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete mechanische Leistung
- Langlebigkeit
- Einfache Montage: leicht, handlich, schlank
- Kompatibel mit allen Arten von Mauerwerk
- Reversible Eingriffe

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000954675	2000954676	2000954677	2000954678	2000954679
EAN	9003304518661	9003304518678	9003304518685	9003304518692	9003304518708
INFO	Die technischen Daten am Ende des Merkblattes sind zu beachten.				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Farbe	Weiß				
Breite	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm

Artikelnummer	2000954680	2000954681	2000954682	2000954683	2000954684
EAN	9003304518715	9003304518722	9003304518739	9003304518746	9003304518753
INFO	Die technischen Daten am Ende des Merkblattes sind zu beachten.				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				

RÖFIX Sisma OLY ROD GLASS L

Steckverbinder für die strukturelle Ertüchtigung.

Artikelnummer	2000954680	2000954681	2000954682	2000954683	2000954684
Farbe	Weiß				
Breite	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm

Materialbasis

- Vorgeformtes alkalibeständiges Glasfasergewebe 66x66 mm RÖFIX Sisma OLY MESH GLASS 66x66 L

Verarbeitung

Ein Loch mit 16 mm Durchmesser bohren, gründlich reinigen und den RÖFIX Sisma OLY ROD GLASS L Steckverbinder mit RÖFIX Sisma OLY RESIN I eingießen. Wenn die Wand nur von einer Seite bewehrt werden soll, ist der Verbinder nicht durchgehend und der RÖFIX Sisma OLY ROD GLASS L Steckverbinder wird mit einer Solltiefe (Angaben des Statikers beachten) in voller Tiefe mit RÖFIX Sisma OLY RESIN I eingebettet.

Wenn die Wand beidseitig bewehrt werden soll, erfolgt der Anschluss durchgehend und es werden zwei RÖFIX Sisma OLY ROD GLASS L Steckverbinder (einer für jede Seite des Mauerwerks) verwendet: einer mit einer Tiefe von 20 cm und der andere mit einer Tiefe, die der Dicke des Mauerwerks entspricht, die sich um 20 cm überlappen und nur in der Überlappung mit RÖFIX Sisma OLY RESIN I verklebt werden. An der Überlappung wird ein Loch mit einem Durchmesser von 20 mm empfohlen (Anweisungen des Statikers beachten).

Weitere Details entnehmen Sie bitte der vom Hersteller bereitgestellten Vorbereitungs- und Installationsanleitung.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Bei der Vorbereitung und Verlegung der Bewehrungssysteme persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhelm, Handschuhe, Schutzbrille und Staubmaske. Das Produkt muss vor der Installation von Staub, Öl, Fett usw. gereinigt werden.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.