



TREND Grund U 340

Špeciálny penetračný náter pod fasádne omietky

Oblasť použitia:

Penetračný náter na úpravu podkladu pred aplikáciou fasádnych minerálnych, akrylátových, silikátových, silikónových, mozaikových omietok a iných omietok.

Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, uľahčuje realizáciu omietok a zlepšuje ich prídržnosť.

Ma vysokú kryciu schopnosť, čo je dôležité pre nášanie omietok a vytváranie štruktúry.

Šrodek gruntujúcy nadaje się także pod mineralną farbę strukturalną FARBA 071.

Vlastnosti:

- Zlepšuje príľnavosť omietok
- Univerzálny
- Pod všetky druhy omietok
- S kremičitým pieskom
- Reguluje nasiakavosť podkladu
- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný

Spracovanie:

Technické údaje		
Číslo výrobku	2000147916	2000147812
Druh obalu		
Množstvo v balení	7 kg	20 kg
Množstvo na palete	80 ks./pal.	33 ks./pal.
Farba	Biela	
Spotreba	cca 0,25 kg/m ²	
Čas schnutia	cca 4 hod. (pri teplote +20°C)	
pH	cca 7	

Dalšie technické údaje: po cca 24 h

Výrobok vyhovuje: • ETA 19/0198

Materiálové zloženie:

- Kremičitý piesok
- Titánová beloba
- Aditíva
- Voda
- Polymérna disperzia

Podklad: V závislosti od nasiakavosti a druhu podkladu je nutné upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo GRUND-SG 302.

Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť prípravkom ALGENKILLER 1008.

S prácami je možné začať až po vyschnutí a vytvrdnutí podkladu.

Typ podkladu:

Armovacia vrstva v kontaktných tepelnoizolačných systémoch: Bez doplnkovej penetrácie

Vápenno-cementové omietky: V prípade vysokej nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou.

Cementová omietka na plochy zaťažované vlhkosťou: Bez doplnkovej penetrácie

Sadrová omietka: upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou

Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302

Betón: Bez doplnkovej penetrácie

Aplikovať priamo

Aplikovať priamo



TREND Grund U 340

Špeciálny penetračný náter pod fasádne omietky

Príprava výrobku:	Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať. Odporúča sa použitie penetračného náteru v rovnakom farebnom odtieni ako je fasádna omietka. Týka sa to hlavne omietok s ryhovanou štruktúrou a v tmavých odtieňoch.
Spracovanie:	Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Priemerná doba schnutia je 24 hodín. Počas aplikácie a schnutia náter chrániť pred dažďom, slnečným žiarením, vetrom a mrazom.
Podmienky spracovania:	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.
Poznámky:	Ak sa práce realizujú počas nepriaznivých poveternostných podmienok je nutné použiť špeciálne ochranné siete, aby sa zabránilo ich nepriaznivému vplyvu. Pozor! Farebný odtieň penetračného prípravku sa nemusí presne zhodovať s farebným odtieňom štruktúrálnej omietky, penetračný náter nemá takú kryciu schopnosť podkladu ako farba. Je možné použiť aj v kontaktných tepelnoizolačných systémoch.
Skladovanie:	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +25°C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5°C.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.