

TECHNISCHE KAART

CONTACT GROND 307

Een gespecialiseerde primer met kwartsaggregaat voor ondergronden met beperkte hechting (OSB-platen, oude tegels).



Parameters

Sterk hechtende primer voor moeilijke ondergronden zoals keramische tegels, OSB-platen, spaanplaten, geoliede lambrisering. Dankzij het gehalte aan kwartsaggregaat verhoogt het de hechting van volgende aangebrachte lagen, zoals tegellijmen, dekvloeren, gips. Het beperkt en balanceert het absorptievermogen zonder de dampdoorlaatbaarheid te verminderen. Alkalibestendig. Water- en vorstbestendig. Bestand tegen de werking van alkalische verbindingen

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Dampdoorlatend
- Zeer hoge hechtingsgraad
- Vergroot de hechtingsgraad van pleisters, lijm en betonstortingen
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
- Met kwartsgruis

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	36845
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	5 kg/E
Unit per pallet	125 E/Pal.
Kleur	blauw
Verbruik	ca. 0,25 kg/m ²
Verbindingstijd	ca. 18 h
pH-waarde	7
Droogtijd	12 h

CONTACT GROND 307

Een gespecialiseerde primer met kwartsaggregaat voor ondergronden met beperkte hechting (OSB-platen, oude tegels).

Samenstelling

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Pigmenten
- Water
- Veredelende toevoegingen
- Kwartsgruis

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Vorbereiding van de ondergrond

Vervuiling van een ondergrond met smeermiddelen, oliën, losmiddelen dienen totaal te worden gereinigd met water met een beetje wasmiddel.

Beton, gewapend beton: Direct te gebruiken

Oude keramische tegels en olie lambrisering: Direct te gebruiken

Gipsplat: Direct te gebruiken

OSB-plaat, spaanplaat, vezelplaat: Direct te gebruiken

Voorbehandeling van de ondergrond

Gebarsten en bekraste oppervlakken moeten worden hersteld met cementmortel 428. De mortel in de gerepareerde plaatsen moeten droog en goed verbonden zijn. Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Vorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze

Grondverf aanbrengen met rol of kwast. De gemiddelde droogtijd bedraagt 12 uur. Tijdens het aanbrengen en drogen beschermen tegen regen zonlicht, wind en vorst. Vanwege het hoge aggregaatgehalte is het aan te raden om de primer tijdens het werk te mengen. Een hoge vochtigheid van de ondergrond en lage luchttemperaturen verlengen de droogtijd van het product aanzienlijk.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.