



## PUSTLEP 140

Metselmortel voor glazen blokken

**Parameters:** Metselmortel voor het bouwen van wanden met glasblokken, en het uitvoeren van gewapende ribben in deze wanden.  
Voor binnen- en buitengebruik.

**Properties:**

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Grote mechanische bestendigheid
- Wit of grijs
- Klasse M10

**Gebruikswijze:**



Technische gegevens		
Art.nr.	3850	3852
Type verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	15 kg	
Unit per pallet	33 stuk/pallet	
Kleur	wit	Grijs
Grain size	0 - 0,5 mm	
Verbruik	ong. 18 kg/m <sup>2</sup> muur van holle steen met een afmeting van 19x19x8cm en voegen van 10mm.	
Verwerkingstijd	ca. 90 min	
Druksterkte (28 d)	≥ 10 MPa	
Laagdikte	3 - 10 mm	
Het gehalte aan oplosbaar chroom VI	≤ 0,0002 %	
Hoeveelheid watervraag	ca. 2,1 l/EH	
Warmtegeleidingsvermogen $\lambda_{10}$ , droog	≤ 1,11 W/mK	
Reactie op vuur	A1	
Mortel klasse	M 10	

**Het product voldoet aan:** • EN 998-2

**Samenstelling:**

- Portland cement
- Kwartsgruis
- Additieven
- Minerale vullers

**Vorbereiding van de ondergrond:** De ondergrond waarop de wand moet worden gebouwd moet recht en stabiel zijn, met voldoende draagcapaciteit.  
Metselwerk starten na een periode van bezinken, krimp en drogen van de ondergrond.

**Soorten ondergrond:** **Glazen blokken:** Direct te gebruiken

**Vorbereiding van het product:** Het droge mengsel moet worden gemengd met voldoende schoon, koud water, mengen in een pleistermachine of mechanisch met een mortelmixer of betonmixer. De mechanische mengtijd moet 2-3 minuten zijn.  
Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik  
Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.



## PUSTLEP 140

Metselmortel voor glazen blokken

<b>Gebruikswijze:</b>	De bereide mortel aanbrengen op het bovenoppervlak van elke laag glasblokken en een op de zijrand van het blok, zodanig dat de voeg totaal is gevuld met mortel. Gebruik spacers om rechte voegen te verkrijgen.
<b>Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:</b>	Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Glazen blokken moeten recht, schoon, en onbeschadigd zijn met voldoende sterkte en stijfheid.
<b>Opmerkingen voor de uitvoering:</b>	De glazen wand versterken door het aanbrengen van ribben van beton of met mortel PUSTLEP 140 gewapend met stalen staven. Geen bakstenen metselen die beschadigd, gebarsten of geblutst zijn. Tijdens het werk en drogen beschermen tegen vorst, neerslag, te snel drogen. Aanbevolen wordt bescherming te gebruiken.
<b>Opslag:</b>	Op een droge plaats, in onbeschadigde originele verpakking, maximaal 12 maanden vanaf de productiedatum
<b>Algemene aanwijzingen:</b>	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.