



Fixit 466

Colla per pannelli in vetro cellulare

Impiego: La colla Fixit 466 è utilizzata per incollare e rasare i pannelli in vetro cellulare all'interno. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche: • Per incollare e la rasatura con rete d'armatura

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011466
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
aggiunta di cemento	2,5 kg
Consumo	1,1 kg/m ² /mm
Consumo	ca. 1,1 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	ca. 60 min
Spessore	2 - 3 mm

Composizione:

- Leganti: dispersioni
- Aggregati: sabbia silico calcare granulometria 0 - 1,5 mm, sabbia di marmo fine
- Additivi: conservanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Per l'utilizzo di Fixit 466 aggiungere il 10 % di cemento Portland (2,5 kg per secchio) e miscelare nell'acqua pulita per ottenere una malta omogenea senza grumi.

Incollare

Applicare la colla a strisce sui bordi della lastra. Stendere su tutta la superficie dei giunti dei pannelli in vetro cellulare, uno spessore di ca. 2 mm di colla. Applicare i pannelli a giunti perfettamente accostati.

Intonacare

Intonacare la superficie piana, carteggiata e pulita, con la miscela di Fixit 465 Intonaco di uguagliamento sintetico ed inserire contemporaneamente la rete di armatura a maglie strette.

Trattamento ulteriore: Irruvire la superficie prima dell'indurimento. Proteggere da una essiccazione rapida e dall'umidità.

Stoccaggio: Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non posare rivestimenti in piastrelle su Fixit 466. Per rivestire Fixit 465 utilizzare unicamente finiture a base di resine sintetiche o resine siliconiche. In caso di applicazione interna con un rivestimento liscio, la rasatura con inserimento di una rete, deve essere eseguita con Fixit 125 intonaco di uguagliamento a base gesso.



Fixit 466

Colla per pannelli in vetro cellulare

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.