

SCHEMA TECNICA

RÖFIX Grassello di calce stagionato

Rivestimento di ristrutturazione




Campi di applicazione

Grassello di calce per produzione di pitture pregiate alla calce o di intonaci al grassello di calce per restauri di vecchie costruzioni, chiese o edifici storici. Specialmente consigliato per il restauro di edifici storici e tutelati. Per interni ed esterni.


Caratteristiche

- Materia prima naturale ed ecologica
- Elevata permeabilità al vapore
- Regolatore dell'umidità
- Produzione ecologica

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000152978	2000153019
EAN	9003304118960	9003304178698
Imballaggio		
Quantità per unità	20 kg/cf.	
Unità per bancale	24 unit/Pal.	
Colore	bianco	
Gamma colori	limitato	
Consumo	ca. 0,19 kg/m ² /Anstrich	
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.	
Permeabilità al vapore	Elevata permeabilità al vapore	
Temperatura del supporto	5-25 °C	

RÖFIX Grassello di calce stagionato

Rivestimento di ristrutturazione

Materiale di base

- Esente da additivi sintetici
- Grassello di calce stagionato min. 3 anni
- Acqua

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno sette giorni, proteggere dal gelo.

Avvertenze di lavorazione

Diluire con 2,5 - 6L

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Certificazioni



Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.