



# RÖFIX AG 686 MOSAIK

Lepilna in fugirna malta C1 TE

Koda artikla	2000155118	2000155119
Pohodno	pribl. 24 h	
Možnost obremenitve	7 d	
Skupina lepila za ploščice	C1 TE EN 12004	
Odprti čas lepila	30 min EN 1346	
Čas zorenja	5 min	
Čas od mešanja do vgradnje	pribl. 3 h EN 1015-9	
Temperatura podlage	5-30 °C	
Možno fugiranje	Zid: 12 ur.	

## Osnova materiala

- Kremenčev pesek (klasificiran)
- Vodoodbojni dodatki
- Beli cement (brez kromata)
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

## Pogoji pri izvedbi

Med obdelovanjem in v fazi sušenja temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

## Podlaga

Cementno-sulfatni estrihi, cementni estrihi, estrihi na kalcij-sulfatni osnovi, presušen lokalno vgrajeni beton, cementni, apneno-cementni, mavčni in apneni ometi, ter na RÖFIX Unistar LIGHT (v sistemu StoneEtics). Tudi vse druge podlage morajo ustrezati veljavnim normativnim predpisom. Estrih na osnovi kalcijevega sulfata je pred polaganjem potrebno obrusiti. Paziti na dovoljeno preostalo vlago podlage. Preostala vlaga: Cementni estrih 2,0 %, kalcijev sulfatni estrih 0,5%, RÖFIX ZS 1,8 %. Pri mavčnih ometih in apneno mavčnih ometih je treba paziti na maks. preostalo vlago od 1%. Podlaga mora biti trdna, nosilna, čista, brez prahu, razpok, sestavin, ki poslabšajo sprijem, kot so olje, stare barve, in biti mora suha.

## Priprava podlage

Priporočljivo je uporabiti RÖFIX AP 300 Predpremaz za vpojne podlage. Manjše neravnine in luknje na površini se lahko popravijo z RÖFIX FS 630.

## Priprava materiala

Z močnejšim mešalnikom homogeno premešamo in po potrebi dodamo manjšo količino vode, da dobimo primerno obdelovalno konsistenco. Po zaključku mešanja počakamo, da zmes dozori in nato še enkrat dobro premešamo.

## Izvedba

RÖFIX Lepilo za ploščice naneseemo z ravno stranjo gladilko ter jo nato z zobčasto stranjo počešemo po možnosti v eni smeri.

Če je zahtevano polaganje brez praznih mest pod ploščicami (npr. v trajno mokrem področju), je potrebno ploščice polagati po metodi Floating-Buttering. Te odkrite mozaične površine obrišemo s čisto vlažno gobo diagonalno na mrežo fug. Pri tem pazimo na to, da ne izmijemo lepila iz izdelanih in že zapolnjenih fug. Mozaične plošče z mozaikom, ki je s hrbtno stranjo prilepljen na mrežico, polagamo direktno na naneseeni sloj lepila in jih enakomerno vtisnemo z gumijasto gladilko/desko v lepilo. Nato mozaik obrišemo z vlažno gobo. Tudi v tem primeru pazimo, da ne izmijemo lepila iz končanih fug. Enako kot pri mozaičnih ploščah z mozaikom, prilepljenim na nosilni papir, moramo tudi pri ploščah z mozaikom na

# RÖFIX AG 686 MOSAIK

Lepilna in fugirna malta C1 TE

mrežici paziti na enakomerno širino fug. Če je potrebno, lahko naknadno popravimo fuge z RÖFIX AG 686 Malto za lepljenje in fugiranje mozaika. Ko se malta veže in strdi v fugah, mozaik še enkrat obrišemo s čisto vodo, da odstranimo s površine vse morebitne sprijete ostanke lepila. Nikoli ne naneseemo več lepila, kot ga lahko obložimo s keramiko v odprtem času lepljenja. Ne uporabljamo materiala iz odprte stare embalaže in ne mešamo starega materiala s svežim.

Če je čas polaganja prekoračen, se nanese z gladilko sveže lepilo ter se z zobatim delom površino ponovno prečeše. S tem odstranimo tanke film posušenega lepila na površini nanosa.

ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

## Varnostna opozorila

---

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

## Skladiščenje

---

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 24 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta