

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Creteo®Standard CC 261 pump

Pumpbeton C25/30 - Sorte B



Anwendungsbereiche

Zum Verfüllen von Mantelbetonsteinen, Stürzen, ausgiessen von Hohlräumen usw. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

Eigenschaften

- Gute Fließfähigkeit
- Gute maschinelle Verarbeitung
- Pumpbar

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000154197	2000571591
EAN	9003304433230	9003304433247
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Körnung	0-8 mm	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Ergiebigkeit	ca. 12,5 L/EH	ca. 550 L/t
Ergiebigkeit Liter	12,5 L/EH	550 L/t
Wasserbedarfsmenge	ca. 3,3 L/EH	ca. 135 L/EH
Druckfestigkeit	≥ 30 MPa (28 d)	
Expositionsklasse	XC3	
Spez. Wärmekapazität	ca. 1 kJ/kg K	

Creteo®Standard CC 261 pump

Pumpbeton C25/30 - Sorte B

Materialbasis

- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Untergrund

Untergrund muss frei von Schmutz und Staub, frostfrei, sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein. Betonuntergründe sind zeitgerecht und bis zur Sättigung vorzunässen.

Zubereitung

Nach dem Einbringen ist der Beton durch geeignete Massnahmen (stochern, stampfen, rütteln) sorgfältig zu verdichten.

Verarbeitungshinweis

Für den Aufbau der Wandkonstruktion sind die technischen Richtlinien des Steinherstellers zu beachten. Hohlräume müssen auf Dichtheit geprüft werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Eine rationelle Verarbeitung wird mit dem Beton-Durchlaufmischer erzielt. Pumpbeton wird rationell im Silo mit angeschlossener Silomischpumpe verarbeitet. Der Beton ist sofort verfügbar.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
6 Monate lagerfähig ab Produktionsdatum (siehe Gebindeaufdruck) gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.