



# Creteo®Road CC 603

Mort za šahtove

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Visokotekući, brzo zalivajući mort R4 za unutarnju i vanjsku upotrebu u civilnoj i visokogradnji. Posebno prikladan za zalijevanje poklopaca i fuga između okvira i konusa šahta ili obruča za poravnavanje nakon podizanja okvira šahta. Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod je prikladan za upotrebu u uvjetima kada je podloga u najkraćem mogućem vremenu ponovo izložena težinskom opterećenju. Materijal nije prikladan za upotrebu na velikim površinama  $> 1 \text{ m}^2$ . Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

- Svojstva:**
- Izvrsna obradivost
  - Ekstremno tekuće
  - Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
  - Brzovezujuće
  - Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
  - Opteretivo nakon pribl. 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
  - Mogućnosti ugradnje i bez vezivnog mosta
  - Lako obradivo (samo zamiješati s vodom)
  - Visoka otpornost na sulfate
  - Otporno na vodu/reducirano skupljanje

**Ugradnja:**



<b>Tehnički podaci</b>	
SAP šifra:	2000952401
Vrsta pakiranja	(✉)
Jedinica po paleti	24 Jed./pal. (CH)
Količina u jednom pakiranju	20 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,25 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 12,1 l/jed.
Potrošnja	pribl. 1.650 kg/m <sup>3</sup>
Potrebna količina vode	4,2 l/jed.
Debljina sloja	3 - 70 mm
Vrijeme obrade	pribl. 16 min
Preporučeno vrijeme ugradnje	pri temperaturi zraka od 20 °C
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća (1 h)	≥ 20 MPa
Tlačna čvrstoća (1 d)	≥ 35 MPa
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 55 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
Prionjivost (28 d)	≥ 2,5 MPa
E - modul	pribl. 24,9 GPa
Certifikati o ispitivanju	Laboratorij Hartl Ges.m.b.H. Ispitano prema EN 1504-3.
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlasitim laboratorijima, u svakoj tvornici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.



# Creteo®Road CC 603

Mort za šahtove

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000952401
Prodiranje klorida	≤ 0,05 %
Otpornost na temperaturne promjene	R4/≥ 2,0 MPa
Udio vode	0,21

<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cement</li><li>• Dodaci</li><li>• Klasirani pjesak</li><li>• Dodaci za poboljšanje obradivosti</li></ul>
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdjelnih sredstava (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne smije biti stajaće vode. Oplata mora biti tijesno priljubljena uz podlogu i dobro usidrena.
<b>Ugradnja:</b>	Zamiješati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definiranu količinu čiste vode i promiješati rotirajućim mješaćem. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme miješanja: pribl. 2-3 minute. Materijal mora biti ugrađen bez šupljina, u jednom radnom koraku, dok je istodobno potrebno voditi računa o odzračivanju. Ne miješati s drugim materijalima.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Upute za ugradnju:</b>	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C skraćuje se vrijeme obradivosti. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).
<b>Skladištenje:</b>	Čuvati na suhom mjestu na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.
<b>Opće napomene:</b>	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnicama.