

TEHNIČKI LIST

RÖFIX mirror/lucid glass

Završni premaz s efektom sjaja



Područja primjene

Visokokvalitetan premaz s efektom sjaja za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidova. Primjenjuje se kao visokokvalitetan dekorativni premaz na završnim žbukama. Individualan efekt sjaja postiže se ciljanim lomom svjetlosti (apsorpcija i refleksija svjetla). Materijal nije prikladan za mehanički opterećene podloge. Može se našpricati na svježije nanešenu boju.

Svojstva

- Dobar kvalitet obrade, može se špricati
- Iznimna otpornost na vremenske utjecaje

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000156040	2000156039
EAN	9003304477821	9003304477838
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	15 Kg/jed	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.	
Granulacija	0,6-1,25 mm	
Potrošnja	oko 0,2 kg/m ²	
Toplinska vodljivost	0,8 W/mK EN 1745:2012	
Nasipna gustoća suhog materijala	2500 kg/m ³	

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza,

RÖFIX mirror/lucid glass

Završni premaz s efektom sjaja

prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Ogovarajuća završna žbuka (najmanje 1,5 mm debljine nanosi se u skladu sa smernicama za obradu. Nakon nanošenja završnog sloja žbuke i strukturiranja, našpricati na svježju podlogu.

Upute za ugradnju

Potrebno je obratiti pozornost na to da ugrađena završna žbuka ili boja budu ujednačene strukture, da su do kraja vezale, te da je premaz s efektom u ravnomjerno i homogeno raspoređen. Time se postiže ravnomjeran proces vezivanja cijelog sistema.

Ugradnja

Ravnomjerno strojno nanošenje izvodi se uz pomoć odgovarajućeg stroja za špricanje. Rasuti materijal se uz pomoć posebne mašine (npr. Giron s mlaznicom 3,5 mm) šprica jakim kompresorom (oko 4 do 5 bara trajnog pritiska) ili pištoljem za raspršivanje s lijevkom, brzim, kružnim pokretima ruke. Kod primjene na velikim površinama i ako se koriste duže cijevi za dovod zraka (> 20 m), potreban je kompresor potisne snage najmanje 1.100 L/min. Kod primjene na manjim površinama (okviri prozora, dovratci i slično) dovoljan je uređaj potisne snage 400 L/min.

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje

Dobro zavoreno skadištiti
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.