

TEHNIČKI LIST

ROFIX poliuretanska brtvena i ljepila masa

Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje



Područja primjene

Hidroizolacijska masa i ljepilo za različite materijale u cijelom kućanstvu. Odlično prianja na brojnim podlogama, posebno na limu (npr. aluminijskom, bakrenom ili pocinčanom), emajliranim podlogama, drvu, betonu, keramici, kamenu, žbuci, bitumenu, mekim pločama od drvenih vlakana i različitim umjetnim materijalima. Za zapunjavanje pukotina na spojevima. Materijal se može upotrijebiti na vanjskim podlogama za lijepljenje pločica na podnožju. Pritom treba obratiti pozornost da podloga bude suha i da do potpunog isušivanja materijal ne smije doći u kontakt sa vodom (npr. kiša). Za smanjivanje naknadnog širenja EPS i PIR fasadnih izolacijskih ploča kod lijepljenja PU pjenom.

Svojstva

- Trajna hidroizolacija otporna na vremenske uvjete.
- Trajno elastičan
- Brzo početno prianjanje
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Upotrebljivo i za drvene podloge
- Dozvoljeno za prirodni kamen i mramor
- UV-otporno

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000958353
EAN	9003304535323
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	280 ml/jed.
Jedinica po paleti	12 Jed/kut.
Boja	bijela
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Temperatura podloge	5-40 °C
Dopuštena ukupna deformacija	25 %

RÖFIX poliuretanska brtvena i ljepljena masa

Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje

Uvjeti obrade

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +40 °C.

Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno ogrubljena i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Podloga smije biti vlažna, ali ne smije biti mokra. Dozvoljene su samo ravne podloge.

Upute za ugradnju

Kod lijepljenja izolacijskih materijala s porama ili vlaknima (kao npr. pluto na pluto, mineralna vuna na mineralnu vunu) preporučuje se nanos ljepljene mase s obje strane (2x tanko). Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja. Veće debljine nanosa sprječavaju sušenje i time funkcionalnost proizvoda.

Ugradnja

Pištoljem za nanošenje proizvod nanijeti na površinu koja se lijepi. Element koji želimo zalijepiti pritisnuti direktno na nosivu podlogu. Potreban je poštolj za kartuše.

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Proizvod se ne smije miješati s drugim proizvodima, materijalima ili bilo kakvim drugim sastojcima, osim ako to nije izričito preporučeno u tehničkoj dokumentaciji.