



MINERALISCHE STRUKTURFARBE 071

Mineraalsed struktuurvärvid

Rakendusvaldkonnad: Värvid on mõeldud pihustamiseks viimistluskihina garaažide ja parklate spetsiaalselt ettevalmistatud mineraalvillast laeplaatidele mehaanilise meetodiga. Moodustavad katte, millel on peene struktuuriga tekstuur.

Omadused:

- Hea nakkumine aluspinnaga
- Mittesüttivad
- Väga auruläbilaskev
- Löögikindel
- 1 mm „samanélé“ struktuur

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418011350
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	48 EH/Pal.
Värv	Valge
Tihedus	ca. 1,02 g/cm ³
Tarbimine	ca. 2,15 kg/m ²
Segamissuhe	Umbes 6,5 liitrit vett/25 kg kuiva segu.

Materiaalne alus:

- Mineraalsed täiteained
- Hüdreeritud lubi

Aluspinna ettevalmistamine: **Soojustusplaadid (nt „Rockwool Fasrock G“ või „Paroc CGL“):**
Kruntitud mineraalvillaplaadid.:

Töötlemine: Kuiv segu tuleb lahjendada veega vahekorras 6,5 liitrit vett 25 kg segu kohta. Vala segu järk-järgult vette, segades aeglase segistiga, kuni saadakse ühtlane mass. Lase segul 5 minutit seista ja sega seejärel põhjalikult uuesti läbi. Toonierinevuste vältimiseks tuleb iga värvipartii ette valmistada täpselt samal viisil ja sama koguse veega. Valmis värve tuleb pihustada sobiva pihustusseadme abil, millele on valitud sobiv otsik (4–6 mm). Värv tuleb kanda ühtlaselt, nii et struktuur oleks kogu pinnal ühtlane. Suure imavuse ja tolmu pinnad tuleb tugevdada GRUNTOLIT-W 301 vahendiga. Enne kruntimisvahendi pealekandmist tuleb katta pinnad, mida ei ole ette nähtud kruntida. Pärast mineraalvillast plaatide liimimist võib kruntimisega alustada vähemalt 24 tunni möödudes (sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest). Liimitud mineraalvilla isolatsioonikiht tuleb vähemalt 24 tundi enne katta TYNKOLIT–U 340-ga.

Töötlemistingimused: Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta. Tööde ja krohvi kuivamise ajal tuleb kaitsta toodet külma, sademete, tugeva tuule ja otsese päikesevalguse eest.

Ladustamine: Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.

Üldine teave: Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.