



BIOFARBA 008

Polüsilikoonfassaadivärvid

Rakendusvaldkonnad:

Innovatiivsed fassaadi- ja interjöörivärvid on valmistatud silikoonemulsiooni ja spetsiaalsete polümeeride baasil.

See on üks parimaid lahendusi fassaadi renoveerimiseks või traditsioonilistel tsemendilubikrohvidel, tsemendi- või mineraalkrohvidel kasutamiseks. Samuti sobib see betoonpindadele.

BIO-Fassadenfarbe 008 sobib suurepäraselt vetikate ja hallituse kasvule soodsatesse kohtadesse. BIO-PRUF süsteem kaitseb pinna kattumist seente ja hallitusega.

Seinte värvimiseks piirkondades, kus on levinud vetikad, hallitus, seened, ning hoonetele, mis asuvad metsade, parkide ja veekogude läheduses.

Omadused:

- Külma- ja niiskuskindel
- Vastupidav vetikatele, hallitusele, seentele
- Isepuhastuv.
- Hüdrofoobne
- Elastne
- Aurule läbilaskev
- Väga vastupidav pesemisele ja harjamisele

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418014634
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	15 l/EH
Ühikud kaubaalusel	33 EH/Pal.
Värv	Pigmenteeritav
Läike tase	Matt, G3.
Tihedus	ca. 1,48 g/cm ³
Tarbimine	ca. 0,225 l/m ²
Aurule läbilaskev	C0
Aurule läbilaskev	C0
Märghõõrde klass	≥ 10 000 tsüklit
sd-väärtus	< 0,14 m

Materiaalne alus:

- Vees lahustuv silikoonpolümeeri dispersioon
- Mineraalsed täiteained
- Pigment

Aluspinna ettevalmistamine:

Lubitsementkrohv: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga

Kipskrohv: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga

Betoon, raudbetoon: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga

Värske mineraalkrohv.: Värvige otse (mitte varem kui 14 päeva pärast kuivamist).

Vana õhukesekihiline mineraal- ja dispersioonkrohv.: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga



BIOFARBA 008

Polüsilikoonfassaadivärvid

Töötlemine:	Enne kasutamist tuleb toode korralikult segada ja kontrollida värvi vastavust tellitud värvitoonile. Värvimiseks kasutada rulli, pintslit või pihustamist kuivale ja puhtale aluspinnale. Keskmine kuivamisaeg on 12 tundi. Katmise ja kuivamise ajal kaitsta sademete, päikese kiirguse, tuule ja külma eest. Et vältida ühendusjoonte teket, tuleks värvitavad pinnad katta ühe värvimisega, kasutades nn märg-märgjale meetodit. Samal pinnatasapinnal tuleb kasutada ainult ühe tootmispartii tooteid. Ei tohi lahjendada veega ega segada teiste materjalidega. BIOFARBA 008 värv on kasutusvalmis. Mineraalkrohvi pinda tohib värvida mitte varem kui 7 päeva pärast krohvi pealekandmist. Teisi tsemendil põhinevaid pindu (krohvid, pahtlid) võib värvida 28 päeva pärast nende pealekandmist, kipskrohvi ja kipsipahtli pindu 14 päeva pärast ning betoonpindu 6 kuu möödumisel. Ebasoodsad tingimused (kõrge õhuniiskus, madal temperatuur) võivad pikendada kuivamisaega.
Töötlemistingimused:	Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta. Tööde ja krohvi kuivamise ajal tuleb kaitsta toodet külma, sademete, tugeva tuule ja otsese päikesevalguse eest.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.