


## SKEDË TEKNIKE

### RÖFIX XPS TOP P GK

Pllakë izoluese perimetrike



#### Fushat e përdorimit

Polesterol i ekstruzionuar-shkumë e ngurtësuar me sipërfaqe me ndarje për rrethimin izolues.



#### Karakteristikat

- Izolues termik

#### Përpunimi



#### Të dhëna teknike

Numri i artikullit	2000148774	11332	2000148776	11336	11342
EAN	9003304113309	9003304113323	9003304113347	9003304113361	9003304113422
Paketimi					
Sasi për njësi	15 m <sup>2</sup> /Nj.	9 m <sup>2</sup> /Nj.	6,75 m <sup>2</sup> /Nj.	6 m <sup>2</sup> /Nj.	3,75 m <sup>2</sup> /Nj.
Njësi për paletë	20 Copë/Nj.	12 Copë/Nj.	9 Copë/Nj.	8 Copë/Nj.	5 Copë/Nj.
Gjerësia	125 cm				
Lartësia	60 cm				
Trashësia e izoluesit termik	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	80 mm
Reaksioni ndaj zjarrit	E EN 13501-1				
Përcjellshmëria termike	0,035 W/mK				
Dendësia bruto	rreth. 30 kg/m <sup>3</sup>				
Temperatura e nënshtresës	5 °C				
Numri i artikullit	2000148780				
EAN	9003304113446				
Paketimi					
Sasi për njësi	3 m <sup>2</sup> /Nj.				

# ROFIX XPS TOP P GK

Pllakë izoluese perimetrike

Numri i artikullit	2000148780
Njësi për paletë	4 Copë/Nj.
Gjerësia	1250 mm
Lartësia	600 mm
Trashësia e izoluesit termik	100 mm
Reaksioni ndaj zjarrit	E EN 13501-1
Përcjellshmëria termike	0,035 W/mK
Dendësia bruto	rreth. 30 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura e nënshtresës	5 °C

## Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

## Magazinimi

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).  
Koha e magazinimit min. 12 muaj.

## Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

## Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk

provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.