

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

MOSAIKPUTZ 051 NATUR

Akrilinis mozaikinis tinkas



Paskirtis

Mozaikinis tinkas, paruošta naudojimui tinkavimo masė, pagaminta akrilinės dervos pagrindu su vienos frakcijos spalvotu natūralių akmenukų užpildu. Plonasluoksniams tinkavimui pastatų viduje ir išorėje. Po džiūvimo susidaro elastingas, mechaniškai atsparus spalvintas sluoksnis.


Savybės

- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Didelis mechaninis stiprumas
- Lengvai apdirbamas
- Didelis atsparumas plovimui ir trynimui
- Smulkiagrūdis

Naudojimas



Techniniai duomenys

| | |
|--------------------------|---|
| Prekės numeris | 51 |
| Pakuotė |  |
| Kiekis pakuotėje | 25 kg/vnt. |
| Vienetai paletėje | 33 vnt./Pal. |
| Grūdėtumas | 0-1 mm |
| Tinko struktūra | Smulkus tinkas |
| Sąnaudos | ca. 2,5 kg/m ² |
| Vandens garų pralaidumas | V2 |
| Sukibimo stipris | ≥ 0,3 MPa |
| Džiūvimo laikas | 24 h (nuo) 48 h iki |
| Apdorojimo laikas | 20 min |

MOSAIKPUTZ 051 NATUR

Akrilinis mozaikinis tinkas

Sudėtis

- Vandeninė akrilo polimero dispersija
- Dažytas kvarcinis užpildas

Naudojimo sąlygos

Darbo ir kietėjimo metu aplinkos, pagrindo ir medžiagos temperatūra turi būti tarp +5 °C ir +25 °C. Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, stabilus, sausas ir nuvalytas nuo nešvarumų, galinčių sumažinti mišinio sukibimą. Labai sugeriančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu GRUNTOLIT-W 301. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulkės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

Pagrindas

Prieš tinkavimo darbus visus paviršius gruntuokite TYNKOLIT-T 330 arba TYNKOLIT-U 340. Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami GRUNTOLIT-W 301 (prieš gruntuojant TYNKOLIT-T 330 arba TYNKOLIT-U 340). Pagrindą rekomenduojama gruntuoti pigmentuotu gruntu, kurio spalva derėtų su pasirinkta tinko mase.

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330 arba TYNKOLIT-U 340

Gipsinis tinkas: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330 arba TYNKOLIT-U 340

Šiltinimo sistemos armavimo sluoksnis: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330 arba TYNKOLIT-U 340

Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330 arba TYNKOLIT-U 340

Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330 arba TYNKOLIT-U 340

Paruošimas

Prieš naudodami patikrinkite, ar spalva atitinka jūsų užsakymą.

Naudojimas

Tinką tepti nerūdijančio plieno mentele ir tolygiai paskirstyti užteptą sluoksnį taip, kad visiškai padengtų pagrindą. Šviežiai tinkuotus paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, šalčio, vėjo ir lietaus. Rankiniu būdu tepant MOSAIKPUTZ 050 NATUR tinką, rekomenduojama tinkuoti dviem sluoksniais. Antrąjį sluoksnį galima užtrinti plastikine mentele arba išlyginti plienine mentele. Alternatyvus šio tinko tinkavimo būdas – dengti storesniu sluoksniu, kuris sandariai padengtų visą paviršių. Tokiu atveju paviršių reikia išlyginti plienine mentele. Esant nepalankioms oro sąlygoms naudoti pastolių dangalus. Tepant mozaikinį tinką, mentelę reikėtų visada laikyti tuo pačiu kampu.

Ant tos pačios plokštumos turi būti naudojami tik vienos gamybos partijos produktai. Tinkuojamus plotus sujungti jiems dar neišdžiūvus, t.y. „šlapias ant šlapio“. Dėl natūralių žaliavų, naudojamų šio tinko gamyboje, skirtingų gamybos partijų spalvos gali nežymiai skirtis. Todėl rekomenduojama vienai fasado ar paviršiaus daliai naudoti medžiagą iš tos pačios gamybos partijos.

Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.

Bendroji informacija

Šis informacinis lapas panaikina visus ankstesnius leidimus. Šiame techninių duomenų lape pateikta informacija atspindi mūsų turimas žinias ir praktinę patirtį. Informacija buvo parengta kruopščiai ir sąžiningai, tačiau be jokių garantijų dėl jos teisingumo, savalaikiškumo ir išsamumo bei be jokios atsakomybės už tolesnius vartotojo sprendimus. Jie patys savaime nesudaro pagrindo sukurti teisinius santykius ar kitas papildomas prievoles. Jie neatleidžia kliento nuo pareigos savarankiškai patikrinti, ar gaminyje tinkamas pagal paskirtį. Techninės vertės susijusios su baziniais gaminiiais. Dėl pigmentavimo ir skiedimo gali atsirasti nukrypimų nuo techninių parametrų. Pateiktos techninės reikšmės yra vidutinės vertės. Jei dengiate dangas ant čia neaprašytų pagrindų, turite pasikonsultuoti su mumis. Spalvų atspalviai gali šiek tiek skirtis lyginant su spalvų palete, jei reikia, padarykite pavyzdį vietoje. Nurodytas džiūvimo ir laukimo laikas yra susijęs su laboratorinėmis sąlygomis (+20°C/65% santykinė oro drėgmė) ir gali skirtis priklausomai nuo

MOSAIKPUTZ 051 NATUR

Akrilinis mozaikinis tinkas

statybvietės situacijos.

Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.