

TEHNIČKI LIST

HASIT CALSOL® OPTICREME

Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage



Područja primjene

Primjena je sigurna i pouzdana čak i kod snažnih opterećenja vlagom. Injektirana hidrofohiranja masa se s vremenom kemijski veže za građevinski materijal, postajući, praktički, nerazgradiva.

Svojstva

- Naknadno brtvi u horizontalnom smjeru.
- Visokokonzentrirano za maksimalnu raspodjelu.
- Bez otapala
- U uvjetima visoke vlage djeluje difuzijski
- Udio aktivnih sastojaka približno 99%

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000961932
EAN	9003304547357
Carinski tarifni broj	38245090
Tehnički list info	Potrošnja se odnosi na zid debljine 36,5 cm
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	310 ml/jed
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Boja	Svijetlo, mliječno
Potrošnja	oko 1,8 Kom/m
Upozorenja o potrošnji	Navedena vrijednost potrošnje je orijentacijska i na nju značajno utječe vrsta podloge i tehnika ugradnje. Referentna vrijednost dobivena je testiranjem na podlozi od pune opeke debljine približno 36 cm. Zidovi deblji od 36 cm injektiraju se s obje strane.
Gustoća	oko 0,9 kg/L
Točka zapaljenja	100 °C

HASIT CALSOL® OPTICREME

Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage

Ugradnja

CALSOL® OPTICREME se ugrađuje pomoću pištolja za kartuše u odgovarajuće izbušene rupe. Rupe se buše u jednom ili više redova - ovisno o situaciji na objektu, vrsti materijala i stupnju opterećenja vlagom. Pripremljene rupe se zapunjavaju s CALSOL® OPTICREME i, potom, zatvaraju. Proizvod zatim difundira u prirodnu poroznu strukturu građevinskog materijala oko izbušenih rupa, kapilarne pore postaju hidrofobne i prijenos kapilarne vlage se prekida.

Izbušiti rupe promjera pribl. 13 mm u zidu, vodeći računa da duljina rupe odgovara debljini zida umanjenoj za 20 mm. Razmak između rupa u jednom redu iznosi približno 12 cm. Nakon bušenja rupe je potrebno ispuhati i očistiti od prašine.

Vrh mlaznice odn. cijevi za injektiranje umetnuti u otvor i cijelu rupu ravnomjerno ispuniti materijalom za injektiranje. Nakon ugradnje CALSOL® OPTICREME, injektirane rupe treba zatvoriti kako bi spriječili gubitak OPTICREME-a uzrokovan hlapljenjem materijala.

Za konačno, čvrsto zatvaranje injektiranih rupa preporučujemo koristiti RÖFIX 950. Kod upotrebe na podlogama zidova izraženo šupljikave strukture, npr. prirodni kamen, bušenje se provodi iznad neprekinute horizontalne fuge. Osim toga, preporučuje se takve zidove zatvoriti upotrebom RÖFIX Morta za injektiranje na bazi hidrauličnog vapna.

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje

Čuvati na hladnom mjestu, zaštićeno od smrzavanja, hermetički zatvoreno.
Rok upotrebe minimalno 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su sastavljeni pažljivo i savjesno, no, bez jamstva za njihovu točnost i potpunost te bez preuzimanja odgovornosti za daljnje odluke korisnika. Sami podaci ne predstavljaju pravnu osnovu niti bilo kakve dodatne obveze. Oni ne oslobađaju kupca obveze da samostalno provjeri prikladnost proizvoda za predviđenu namjenu. Za dodatna pitanja obratite se svom prodajnom savjetniku ili specijaliziranoj trgovini. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.
Injektiranje