

SCHEDA TECNICA

Creteo®Road CC 610 FASTASPHALT

SBS Conglomerato bituminoso a freddo



Campi di applicazione

Asfalto freddo, sostenibile ed ecologico con un innovativo sistema di legante, con un contenuto parziale di asfalto fresato. Ideale per la riparazione rapida e semplice di buche, crepe da gelo, rampe d'asfalto, nonché per la bordatura di tombini.

Caratteristiche

- Applicazione a freddo - anche a temperature basse
- Resistente al gelo
- Facile impiego
- Transitabilità immediata del tratto stradale
- Ecologico e riciclabile

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000954401
EAN	9003304516353
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	50 unit/Pal.
Granulometria	0-6 mm
Resa	ca. 12,5 L/cf.
Resa Litri	12,5 L/cf.
Spessore	2 cm

Materiale di base

- Fresato stradale e inerte basaltico
- Bitume SBS riciclato
- Additivi per migliorare la lavorazione

Creteo®Road CC 610 FASTASPHALT

SBS Conglomerato bituminoso a freddo

Supporto

Il punto di posa deve essere pulito (privo di olio e grasso). Parti distaccate devono essere rimosse. Utilizzabile anche in presenza di acqua.

Preparazione

Il materiale viene applicato direttamente dal sacco senza mescolazione.

Avvertenze di lavorazione

Durante la fase di lavorazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di -30 °C e salire al di sopra di +80 °C. A temperature molto basse, ci si devono aspettare tempi di indurimento più lunghi.

Lavorazione

Versare il materiale direttamente nella buca con spessore ca. 2 cm sopra il livello finito. Il materiale indurisce con la compressione.

Considerazioni su pericoli

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione 12 mesi dalla data di produzione (vedi impronta contenitore) secondo la direttiva 1907/2006/CE Allegato XVII a 20°C, 65% di U.R.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.