



# Creteo®Road CC 610 FASTASPHALT

SBS Conglomerato bituminoso a freddo

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:** Asfalto freddo, sostenibile ed ecologico con un innovativo sistema di legante, con un contenuto parziale di asfalto fresato. Ideale per la riparazione rapida e semplice di buche, crepe da gelo, rampe d'asfalto, nonché per la bordatura di tombini.

- Caratteristiche:**
- Applicazione a freddo - anche a temperature basse
  - Resistente al gelo
  - Facile impiego
  - Transitabilità immediata del tratto stradale
  - Ecologico e riciclabile

**Lavorazione:**

Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000954401
Imballaggio	
Unità per bancale	50 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 8 mm
Resa	ca. 12,5 l/cf.
Spessore	min. 2 cm
Sorveglianza	Controllo esterno da parte di istituto di prove accreditato. I controlli di produzione interni vengono eseguiti in laboratorio a garanzia di caratteristiche di composizione e di qualità costanti.

- Materiale di base:**
- Bitume SBS riciclato
  - Fresato stradale e inerte basaltico
  - Additivi per migliorare la lavorazione

**Supporto:** Il punto di posa deve essere pulito (privo di olio e grasso). Parti distaccate devono essere rimosse. Utilizzabile anche in presenza di acqua.

**Preparazione:** Il materiale viene applicato direttamente dal sacco senza mescolazione.

**Lavorazione:** Versare il materiale direttamente nella buca con spessore ca. 2 cm sopra il livello finito. Il materiale indurisce con la compressione.

**Considerazioni su pericoli:** I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

**Avvertenze di lavorazione:** Durante la fase di lavorazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di -30 °C e salire al di sopra di +80 °C. A temperature molto basse, ci si devono aspettare tempi di indurimento più lunghi.

**Stoccaggio:** Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Periodo di conservazione: min. 12 mesi secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a +20 °C, e 65 % U.R. Data di produzione vedi timbratura. Non impilare i bancali uno sopra l'altro e non conservarli alla luce diretta del sole, poiché ciò renderebbe fragile il sacco di polietilene.



## Creteo® Road CC 610 FASTASPHALT

SBS Conglomerato bituminoso a freddo

---

### Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.