

SCHEDA TECNICA

Fixit 504

Malta secca C25/30 0-4 mm



Campi di applicazione

Fixit 504 malta secca adatta a piccoli lavori di betonaggio, al riempimento di elementi costruttivi, al riempimento di soglie e telai di porte e lavori esterni.

Caratteristiche

- Lavorazione facile
- Polivalente
- Miscela omogenea e stabile
- Disponibile in silo con pompa
- Elevata rapidità di esecuzione
- Resistente al gelo

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011504	181022504
EAN	7630141501024	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-4 mm	
Resa	ca. 13 L/cf.	ca. 530 L/t
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	3,5 L/sacco	140 L/t
Reazione al fuoco	A1 EN 13501-1 RF1 Categoria di reazione al fuoco AICAA	
Classe di resistenza alla compressione	C25/30	

Fixit 504

Malta secca C25/30 0-4 mm

Codice articolo	181011504	181022504
Contenuto di cloruri	0,1 M%	
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato	
Classe di esposizione	XC3	
Classi di consistenza	F3	
Massa volumica a secco	2150 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	60 min	
Tempo di lavorazione consigliato	A una temperatura di applicazione ca. +20 °C	

Materiale di base

- Sabbie silico calcaree
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Lavorazione

Miscelare Fixit 504 2-3 minuti con acqua pulita con miscelatore. A partire dal silo, regolare l'aggiunta di acqua necessaria e miscelare con miscelatore orizzontale. Dopo la messa in opera del beton, adottare adeguate misure per compattare accuratamente il beton. In seguito eseguire la finitura richiesta (tirare alla staggia, talocciare, lisciare).

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le

Fixit 504

Malta secca C25/30 0-4 mm

caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.