

RÖFIX NHL5



11

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhthis
 SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

2243

EN 459-1: 2010

0785

Var hidraulic natural - NHL 5

Liant pentru aplicații sau produse din domeniul construcțiilor sau ingineriei construcțiilor.

| | |
|---|---|
| Var disponibil sub formă de Ca(OH) ₂ | > 15 % |
| Conținut de SO ₃ | ≤ 2,0 % |
| Rezistența la compresiune 7 zile | ≤ 0,03 kg/(m ² *h ^{0,5}) |
| Rezistență la compresiune 28 zile | ≥ 5 până la ≤ 15 MPa |
| Reziduuri 0,09 mm | ≤ 15 % |
| Reziduuri 0,2 mm | ≤ 2,0 % |
| Apă liberă | ≤ 2,0 % |
| Stabilitate volumetrică (procedură alternativă) | < 20 mm |
| Profunzime de penetrare | 10–50 mm |
| Rezistență la abraziune | ≤ 5 % |
| Începerea întăririi | < 1 h |
| Sfârșitul întăririi | ≤ 15 h |