

FIȘA TEHNICĂ (TM)

P110

Tencuială decorativă de fațadă Scoarta de copac




Domenii de utilizare

O tencuială decorativă albă, în strat subțire, compusă din ciment alb, var hidratat, agregatemineral și aditivi care îmbunătățesc proprietățile materialului. Tencuiala decorativă este destinată acoperirii decorative în strat subțire de înaltă calitate. Are permeabilitate ridicată la vapori, rezistență la îngheț, aderență la suport și rezistență la temperaturi. Poate fi utilizată în interiorul clădirilor și în încăperi cu umiditate ridicată. După amestecare cu apă, acesta formează o masă de tencuială omogenă cu aderență ridicată la substrat și este ușor de aplicat.

Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Ecologic
- Rezistent la îngheț
- Ușor de utilizat

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117593846	4820117593853
EAN	4820117593846	4820117593853
Ambalaj		
Cantitate per unitate	25 kg/UM	
Unități per palet	42 UM/Pal.	
Granulație	0-2 mm	0-3 mm
Structură tencuială	Zgârietură tencuială	
Culoare	Alb	
Consum	ca. 2,8 kg/m ²	ca. 4,1 kg/m ²
Țiimpul de prelucrare	60 min	

P110

Tencuială decorativă de fațadă Scoarta de copac

Compoziție

- Lianți minerali
- Filler mineral
- Aditivi modificați
- Pigmenți

Condiții punere în operă

Condiții de lucru: Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Suportul trebuie să fie ferm (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără deteriorări vizibile, curățat de murdărie, praf, eflorescențe, ulei, grăsime, mușchi și desprinderi recognoscibile de acoperiri sau mortare. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. În funcție de condiții, suprafața substratului trebuie curățată mecanic (perie metalică, burghiu cu ciocan, polizor unghiular etc.) și/sau clătită cu apă sub presiune și lăsată să se usuce complet. Subcapați substraturile care absorb apa cu amorsa penetrantă profundă KREISEL 301 Professional. Stratul de bază armat în sistemele de izolare trebuie să se întărească timp de 3-7 zile. Aplicați grundul KREISEL 331 sau KREISEL 333 pe suprafața substratului pregătit și întărit.

Pregătire

Se toarnă un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient cu aprox. 7-8 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și se amestecă cu un mixer de construcții cu viteză redusă până la obținerea unei mase omogene. Se amestecă din nou după 5 minute. Dacă se utilizează o parte din conținutul ambalajului, întregul amestec uscat trebuie amestecat bine, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu amestecați materialul care s-a întărit deja cu apă sau cu material proaspăt.

Punere în operă

Se aplică masa de tencuială pregătită cu o mistrie netedă până la grosimea granulației agregatelor. După aplicarea tencuielii, este necesar să se formeze textura cu o răzătoare din plastic. Lucrările de tencuială într-un singur plan trebuie efectuate continuu pentru a evita rosturile vizibile. Nu se recomandă întreruperea aplicării tencuielii pentru mai mult de 10 minute. Fiecare porțiune nouă de amestec decorativ trebuie amestecată cu amestecul anterior nepolimerizat. În cazul aplicării pe suprafețe mari care nu pot fi tencuite continuu, este necesar să se împartă suprafața în secțiuni folosind bandă de mascare. După aplicare și formarea texturii, îndepărtați banda împreună cu resturile de tencuială. Nu lucrați în condiții de precipitații, vânt puternic sau lumina directă a soarelui dacă nu există dispozitive speciale de protecție care limitează influența condițiilor meteorologice. Imediat după utilizare, unelte trebuie curățate cu apă.

Depozitare

12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.