



P110

Tencuială decorativă de fațadă Gândacul de scoarță

Domenii de utilizare:

O tencuială decorativă albă, în strat subțire, compusă din ciment alb, var hidratat, agregate minerale și aditivi care îmbunătățesc proprietățile materialului.

Tencuiala decorativă este destinată acoperirii decorative în strat subțire de înaltă calitate. Are permeabilitate ridicată la vapori, rezistență la îngheț, aderență la suport și rezistență la intemperii.

Poate fi utilizată în interiorul clădirilor și în încăperi cu umiditate ridicată.

După amestecare cu apă, acesta formează o masă de tencuială omogenă cu aderență ridicată la substrat și este ușor de aplicat.

Proprietăți:

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Nu afectează mediul
- Rezistent la îngheț
- Ușor de utilizat

Punere în operă:**Date tehnice:**

| Număr articol | EP-M-P110 | 4820117590753 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tip ambalaj | | |
| Cantitate per unitate | 25 kg/UM | |
| Unități per palet | 42 UM/Pal. | |
| Culoare | Alb | |
| Structură tencuială | Zgârietură tencuială | |
| Granulație | 0 - 2 mm | 0 - 3 mm |
| Consum | ca. 2,8 kg/m ² | ca. 4,1 kg/m ² |
| Timp de punere în operă | max. 60 min | |

Compoziție:

- Lianți minerali
- Filler mineral
- Aditivi modificali
- Pigmenți

Suportul:

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016.

Suportul trebuie să fie ferm (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără deteriorări vizibile, curățat de murdărie, praf, eflorescențe, ulei, grăsimi, mușchi și desprinderi recognoscibile de acoperiri sau mortare.

Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului.

În funcție de condiții, suprafața substratului trebuie curățată mecanic (perie metalică, burghiu cu ciocan, polizor unghiular etc.) și/sau clătită cu apă sub presiune și lăsată să se usuce complet.

Subcapați substraturile care absorb apa cu amorsa penetrantă profundă KREISEL 301 Professional.

Stratul de bază armat în sistemele de izolare trebuie să se întărească timp de 3-7 zile.

Aplicați grundul KREISEL 331 sau KREISEL 333 pe suprafața substratului pregătit și întărit.

Pregătire:

Se toarnă un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient cu aprox. 7-8 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și se amestecă cu un mixer de construcții cu viteză redusă până la obținerea unei mase omogene.

Se amestecă din nou după 5 minute.

Dacă se utilizează o parte din conținutul ambalajului, întregul amestec uscat trebuie amestecat bine, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu amestecați materialul care s-a întărit deja cu apă sau cu material proaspăt.



P110

Tencuială decorativă de fațadă Gândacul de scoarță

Punere în operă:

Se aplică masa de tencuială pregătită cu o mistrie netedă până la grosimea granulației agregatelor.

După aplicarea tencuiei, este necesar să se formeze textura cu o răzătoare din plastic. Lucrările de tencuială într-un singur plan trebuie efectuate continuu pentru a evita rosturile vizibile. Nu se recomandă întreruperea aplicării tencuiei pentru mai mult de 10 minute.

Fiecare porțiune nouă de amestec decorativ trebuie amestecată cu amestecul anterior nepolimerizat.

În cazul aplicării pe suprafețe mari care nu pot fi tencuite continuu, este necesar să se împartă suprafața în secțiuni folosind bandă de mascare. După aplicare și formarea texturii, îndepărtați banda împreună cu resturile de tencuială.

Nu lucrați în condiții de precipitații, vânt puternic sau lumina directă a soarelui dacă nu există dispozitive speciale de protecție care limitează influența condițiilor meteorologice.

Imediat după utilizare, uneltele trebuie curățate cu apă.

Condiții punere în operă:

Condiții de lucru: Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C

Depozitare:

12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.

Informații generale:

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.