



Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Malta drenante / Malta di posa per lastricato a base trass

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Il prodotto può essere utilizzato, su un idoneo sottofondo in esterni, come calcestruzzo drenante o come malta di posa di lastricati in pietre o lastre nonché di cordone in pietra di strade o marciapiedi.


Funziona da drenaggio, per lo scolo di acque superficiali nel sottosuolo.

Non aggiungere aggregati o additivi al prodotto in loco.

Caratteristiche:

- A presa idraulica
- Bassa tendenza all'efflorescenza
- Permeabile all'acqua
- Anticapillare
- Resistente al gelo e ai sali scongelanti
- Applicazione semplice

Lavorazione:



Dati tecnici				
SAP-Art. Nr.:	2000148307	2000963355	2000148306	2000961841
ERGO	50106		50107	
INFO		Contenuto di materiale riciclato 20 % e conforme ai CAM.		Contenuto di materiale riciclato 20 % e conforme ai CAM.
Imballaggio				
Unità per bancale	48 unit/Pal. (IT)	48 unit/Pal. (IT)		
Quantità per unità	25 kg/cf.	25 kg/cf.	1.000 kg/cf.	1.000 kg/cf.
Granulometria	2 - 8 mm			
Resa malta bagnata	ca. 14,5 L/cf.	ca. 14,5 L/cf.	ca. 580 L/cf.	ca. 580 L/cf.
Resa	ca. 14,5 L/cf.	ca. 14,5 L/cf.	ca. 580 L/t	ca. 580 L/t
Fabbisogno d'acqua	ca. 2 L/cf.	ca. 2 L/cf.	ca. 80 L/cf.	ca. 80 L/cf.
Spessore	3 - 6 cm			
Info su spessore	per mano			
Peso specifico malta fresca	ca. 1.850 kg/m³			
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 20 MPa			
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 2 MPa			
Classi di esposizione	XF4			
Classi di consistenza	Consistenza terra umida			
Certificati di prova	Controllo esterno da parte di istituto di prove accreditato. I controlli di produzione interni vengono eseguiti in laboratorio a garanzia di caratteristiche di composizione e di qualità costanti.			
Reazione al fuoco	A1			
Contenuto solido dell'acqua	0,08			



Creteo® Gala CC 633 2–8 mm

Malta drenante / Malta di posa per lastricato a base trass

Materiale di base:	• Cemento • Pozzolana • Aggregato selezionato • Additivi per migliorare l'adesione e le caratteristiche di lavorabilità
Condizioni di lavorazione:	Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'aria, del supporto e dell'ambiente circostante non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. Con temperatura del supporto, del materiale e dell'aria sopra +30 °C si riduce il tempo di lavorazione. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto) e da successiva umidità (pioggia).
Supporto:	Il supporto deve essere resistente al gelo, portante e permeabile all'acqua. In caso di supporti impermeabili (ad es. terrazze, balconi, ecc.), il drenaggio dell'acqua deve essere garantito da una pendenza > 2 % e, se necessario, da un telo di drenaggio supplementare.
Preparazione:	Mescolare il prodotto in betoniera, in un miscelatore continuo, oppure con agitatore meccanico con la quantità prescritta d'acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi. La consistenza dovrebbe essere terra umida per una corretta applicazione.
Lavorazione:	Il prodotto viene applicato sul supporto preparato in uno spessore uniforme con una pendenza trasversale e longitudinale. Le pietre o le lastre da posare vengono battute nella malta fresca. Questo compatta la malta di posa per lastricato. La pre-costipazione è raccomandata per i grandi formati, ma la capacità di drenaggio del prodotto deve essere garantita. Per ottenere una buona aderenza, le pietre o le lastre sono da rivestire con malta adesiva o collante per pietre sul retro.
Avvertenze:	Le pietre e le lastre devono essere pulite e, se necessario, devono essere lavate a fondo prima. I giunti di dilatazione del supporto devono essere ripresi nella zona di installazione. I giunti di dilatazione devono essere previsti in base specifica del progetto a causa dello sforzo termico sulla superficie di installazione.
Considerazioni su pericoli:	I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.
Avvertenze di lavorazione:	Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco.
Stoccaggio:	Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Periodo di conservazione 12 mesi dalla data di produzione (vedi impronta contenitore) secondo la direttiva 1907/2006/CE Allegato XVII a 20°C, 65% di U.R.