

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX 619 rapid

Renovier- und Ausgleichsputz



Anwendungsbereiche

RÖFIX 619 rapid ist ein beschleunigter Zement-Ausgleichsputz für Sanierungen und Renovationen und eignet sich zum Ausgleichen auf Beton sowie Kleinfächen mit Backstein und Kalksandstein. Er ist als Untergrund zur Aufnahme für grosse keramische Wandplatten $\geq 1600 \text{ cm}^2$ geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei geeigneten Baustellenbedingungen (Innenanwendung Sanierungen Küche/Bad) und unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinie der Folgebeschichtung, kann nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Bei der Belegung mit keramischen Wandplatten empfehlen wir eine Trocknungszeit von mindestens 5 Tagen. Die minimale Schichtdicke als Untergrund bei keramischen Wandbelägen beträgt 5 mm.

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000690769	2000583306
EAN	9003304496822	9003304485987
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	30 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	30 EH/Pal.
Körnung	0-1,2 mm	
Verbrauch	ca. 1,2 kg/m ² /mm	
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,5 L/EH	ca. 9 L/EH
Druckfestigkeit	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Biegezugfestigkeit	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Max. Auftragsdicke	30 mm	
Mindestputzdicke	3 mm	
Mörtelgruppe	Wc2 EN 998-1	
Trockenrohdichte	$> 1350 \text{ kg/m}^3$	
Verarbeitungszeit	30 min - 45 min	

RÖFIX 619 rapid

Renovier- und Ausgleichsputz

Materialbasis

- Haftvermittler
- Hydrophobierungsmittel
- Kalksteinsande
- Luftporenbildner
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalkhydrat
- Weisszement

Verarbeitungsbedingungen

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Verarbeitungshinweis

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei kritischen Untergründen ist die Tragfähigkeit des Untergrunds mittels Abrissprobe zu prüfen. Nicht zur Anwendung auf Gipsuntergründe geeignet. Bei der Beschichtung mit kalk- oder kalkzementgebundenen Deckputzen muss RÖFIX 619 rapid vor dem Antrocknen gut aufgeraut werden.

Verarbeitung

RÖFIX 619 rapid kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Das beschleunigte Abbindeverhalten des RÖFIX 619 rapid verlangt eine kontinuierliche Arbeitsweise. Häufige Arbeitsunterbrüche sind zu vermeiden. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Aufgrund seiner Beschleunigung darf das Material nicht länger als 15 Minuten im Schlauch liegen bleiben.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 3 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.