



# RÖFIX 619 rapid

Renovier- und Ausgleichsputz

**Rechtliche und technische Hinweise:**

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:**

RÖFIX 619 rapid ist ein beschleunigter Zement-Ausgleichsputz für Sanierungen und Renovationen und eignet sich zum Ausgleichen auf Beton sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein.

Er ist als Untergrund zur Aufnahme für grosse keramische Wandplatten  $\geq 1600 \text{ cm}^2$  geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Bei geeigneten Baustellenbedingungen (Innenanwendung Sanierungen Küche/Bad) und unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinie der Folgebeschichtung, kann nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Bei der Belegung mit keramischen Wandplatten empfehlen wir eine Trocknungszeit von mindestens 5 Tagen.

Die minimale Schichtdicke als Untergrund bei keramischen Wandbelägen beträgt 5 mm.

**Verarbeitung:****Technische Daten:**

SAP-Art. Nr.:	2000690769	2000583306
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	30 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH	30 kg/EH
Körnung	0 - 1,2 mm	
Verbrauch	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,5 l/EH	ca. 9 l/EH
Mindestputzdicke	3 mm	
Verarbeitungszeit	30 - 45 min	
Trockenrohdichte	$> 1.350 \text{ kg/m}^3$	
Druckfestigkeit (28 d)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Biegezugfestigkeit (28 d)	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$	
MG (EN 998-1)	W <sub>c</sub> 2	
max. Auftragsdicke	30 mm	

**Materialbasis:**

- Weiszement
- Weißkalkhydrat
- Kalksteinsande der Körnung 0–1 mm
- Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler
- Hydrophobierungsmittel
- Luftporenbildner

**Verarbeitungsbedingungen:**

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

**Verarbeitung:**

RÖFIX 619 rapid kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Das beschleunigte Abbindeverhalten des RÖFIX 619 rapid verlangt eine kontinuierliche Arbeitsweise.

Häufige Arbeitsunterbrüche sind zu vermeiden.

Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden.

Aufgrund seiner Beschleunigung darf das Material nicht länger als 15 Minuten im Schlauch liegen bleiben.



## RÖFIX 619 rapid

Renovier- und Ausgleichsputz

---

<b>Verarbeitungshinweis:</b>	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei kritischen Untergründen ist die Tragfähigkeit des Untergrunds mittels Abrissprobe zu prüfen. Nicht zur Anwendung auf Gipsuntergründe geeignet. Bei der Beschichtung mit kalk- oder kalkzementgebundenen Deckputzen muss RÖFIX 619 rapid vor dem Antrocknen gut aufgeraut werden.
<b>Lagerung:</b>	Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.