

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

GRUNTOBET 310

Gruntas




Paskirtis

Gipso ir cemento-kalkinio tinkų gruntas, pagamintas akrilo-stireno dervos vandeninės dispersijos pagrindu. Atsparus šarminiams junginiams Vidaus ir lauko darbams. Tinka betono ir gelžbetonio pagrindų gruntavimui prieš tinkuojant gipso tinkais ir padengiant kitomis medžiagomis, bei visų mineralinių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą cemento-kalkiniais tinkais. Gruntas padidina tinko sukibimą su pagrindu, palengvina tinkavimą bei sąlygoja tolygų tinkuoto paviršiaus džiūvimą. Saugo nuo tinko pleišėjimo ir trūkinėjimo bei padidina tinkuoto paviršiaus patvarumą.

Savybės

- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Ypač laidus garams
- Padidina tinko sukibimą
- Palengvina tinko dengimą
- Reguliuoja pagrindo įgeriamumą
- Su kvarco priedu

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418092090
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	20 kg/vnt.
Spalva	Raudonas
Sąnaudos	ca. 0,3 kg/m ²
Rišimosi laikas	ca. 24 h
pH reikšmė	7
Džiūvimo laikas	12 h (prie +20 °C)

GRUNTOBET 310

Gruntas

Sudėtis

- Vandeninė akrilo polimero dispersija
- Pigmentai
- Vanduo
- Gerinantys priedai
- Kvarcinis užpildas

Naudojimo sąlygos

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebirus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulakės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

Pagrindas

Betonas, gelžbetonis: Dengti tiesiogiai
Labai įgeriantiems paviršiams: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302
Sutrūkinėję arba nelygūs paviršiai: Prieš gruntuojant, glaistyti remontiniu mišiniu
Paviršiai su pelėsiu: Prieš gruntavimą, palėšį šainti su SEPTOBUD 1008
Senos keraminės plytelės: Dengti tiesiogiai

Pagrindo paruošimas

Paviršiai, kurie nebus gruntuojami, turi būti apsaugoti prieš dengiant gruntą.

Paruošimas

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį.

Naudojimas

Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Šviežiai tinkuotus paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, šalčio, vėjo ir lietaus.

Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi techniniai duomenys pateikiami esant 20 oC temperatūrai. Šios temperatūros yra susijusios su oru, pagrindu ir naudojama medžiaga. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.