



KREISEL A 240

Elastne armeerimisseg

Rakendusvaldkonnad:

Segu, mis on ette nähtud termoisolatsiooniliste vahtpolüstüreeni ja mineraalvilla plaatide armeerimiseks, on valmistatud mineraalsete sideainete, mineraalsete täiteainete ja modifikaatorite baasil.

Veesegamisel muutub segu ühtseks, halliks liimivaks ja tasandavaks massiks.

Kivistunult on segu veekindel ja külmakindel, laseb läbi auru, nakkuv aluspinnaga, elastne ja hüdrofoobne.

Kasutatakse armeerimiskihhi loomiseks, millesse kantakse armeerimisvõrk KREISEL Wärmedämm-System – PS/MW soojustussüsteemides.

Omadused:

- Väga hea nakkumine soojusisolatsiooniplaatidega
- Eriti elastne ja vastupidav
- Löögikindel
- Külma- ja niiskuskindel
- Madal veeimavus
- Eriti auruläbilaskev
- Moodustab stabiilse aluspinna värvimiseks või krohviks

Töötlemine:**Tehnilised andmed:**

Art.	4779026370225
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	42 EH/Pal.
Värv	Hall
Terade suurus	0 - 0,5 mm
Tarbimine	5 kg/m ²
Haardumine koos (Beton)	≥ 0,25 N/mm ²
Valmis segu kasutuskõlblikkuse aeg	ca. 3 h
Töötemperatuur	5 - 25 °C

Materiaalne alus:

- Mineraalsed sideained
- Mineraalsed täiteained
- Sünteetiline kiud
- Modifitseerivad lisandid

Töötlemine:

Kui kleepitud vahtpolüstüroolplaatide pind ei ole sile, lihvide see ära.

Mineraalvilla plaadid tuleb kleepida sileda pinnaga ja vajadusel lõigata tasandamiseks.

Kuiv 25 kg segu segatakse umbes 6,5 liitri veega, kuni saadakse ühtlane mass. Pärast 5–10 minutit segatakse segu uuesti hoolikalt läbi.

Valmistatud mass tuleb ära kasutada 3–4 tunni jooksul (+20 °C segu temperatuuri juures).

Enne võrgu sissetöötamist (eriti mineraalvilla puhul) on soovitatav plaadi pinda kergelt surudes katta õhukese armeerimisseguga kihiga.

Kinnitatud ja liimiga kaetud plaatidele kantakse ettevalmistatud segu (siledama pahtlilabida äärega, tugevalt surudes, kantakse õhuke armeerimisseguga kiht). Peale kantakse kohe 8–12 mm sakilise pahtlilabidaga järgmine armeerimisseguga kiht.

Sakilise labida sügavus valitakse sõltuvalt vajaliku kihi paksusest ja pealekandmise meetodist.

Armeerimiskanga ribad kattuvad üksteisega umbes 10 cm. Pahteldatakse nii, et armeerimiskangas oleks seguga täielikult kaetud.

Võrk peab olema armeerimiskihhi ülemises kolmandikus (kui kihi kogupaksus on 5 mm) või keskel (kui kihi paksus on 3 mm).



KREISEL A 240

Elastne armeerimisseg

Töötlemistingimused:	Töid tehakse, kui ümbritsev temperatuur on vähemalt +5 °C ja mitte üle +25 °C. Kaetud pinda tuleb 3 päeva kaitsta vihma ja külma eest. Liimi- ja armeerimisseg
Märkused:	Pärast segu täielikku kuivamist võib jätkata fassaadi viimistlustöid. Tööriistad tuleb pärast tööd pesta veega.
Ladustamine:	Hoida kuivas ruumis, kaitstes niiskuse eest. Kotid tuleb hoida korralikult suletuna. Parim kasutada kuni 12 kuud.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugine