KREISEL

TECHNISCHE KAART

FOLBIT 800

Vloeibare film

Parameters

Vloeibare afdichtmassa met één component, op basis van acrylharsdispersie. Voor het uitvoeren van waterdichte isolatie, intern, op ondergronden zoals beton, cement-kalk pleisters, gips ondergronden, dekvloeren, ook voor vloerverwarming en andere ondergronden. Na drogen vormt het een naadloze, duurzame, elastische, isolerende coating. Voor binnen- en buitengebruik.

Properties

- Totaal waterdicht
- Hoge hechtingsgraad
- Hoge elasticiteit
- Maakt krassen onzichtbaar
- Eéncomponent
- Gemakkelijk te verwerken
- Geschikt voor natte ruimtes
- Vorstbestendig

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	8795	1417	1416
Verpakking			
Hoeveelheid in de verpakking	4 kg/E	7 kg/E	21 kg/E
Unit per pallet	100 E/Pal.	44 E/Pal.	33 E/Pal.
Kleur	blauw		
Verbruik	ca. 1,4 kg/m²/mm		
Hechtsterkte	≥ 0,5 MPa Beton		
Verbindingstijd	ca. 18 h		
Beloopbaarheid	18 h		
Mogelijkheid om verdere lagen aan te brengen	18 h		

Technische Kaart | NL | 07.08.2026

FOLBIT 800

Vloeibare film

Artikelnummer	8795	1417	1416
Laagdikte	0,5-3 mm		
Droogtijd	ca. 3 h (bij +20 °C)		

Samenstelling

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Minerale vullers
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de lucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet dragend, compact, stabiel, gereinigd zijn en eventueel zijn voorbehandeld met GRUNTOLIT-W of 301 GRUNTOLIT SG-302.

Voorbereiding van de ondergrond

Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. In de hoeken en buisdoorvoeringen etc. tussen de lagen band of afdichtingflenzen gebruiken
Cement-kalkpleister: In het geval van groot absorptievermogen GRUNTOLIT-W 301 als grondverf gebruiken.
Beton, gewapend beton: Direct te gebruiken
Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Cementen dekvloeren: In het geval van groot absorptievermogen GRUNTOLIT-W 301 als grondverf gebruiken.
Anhydriet dekvloeren: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Voorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze

Het mengsel aanbrengen met kwast of roller, in ieder geval twee lagen met een interval van 3 uur.

Opmerkingen voor de uitvoering

Op de FOLBIT 800 isolatie gebruik maken van elastische lijm voor tegels. Bij dilatatievoegen tussen de lagen isolatiestroken gebruiken. Verdere werkzaamheden 18-24 uur na het toepassen van de isolatie uitvoeren

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.

Technische Kaart | NL | 07.08.2026