



012

Vopsea acrilica pentru interior

Domenii de utilizare:

Vopsea acrilică extra-albă pe bază de dispersie apoasă de rășină acrilică pentru vopsirea suprafețelor structurilor de construcții și a elementelor din interiorul camerei.

Este ușor de aplicat, creează un strat durabil cu alb și putere de acoperire ridicată.

Vopseaua este non-toxică și ecologică.

Pentru utilizare în interiorul clădirilor.


Vopseaua este destinată aplicării pe ciment, tencuieli tradiționale din var-ciment, tencuieli decorative minerale și polimerice în strat subțire, beton, materiale din gips, plăci din gips-carton și plăci din fibre de gips, tapet și fibră de sticlă.

Nu este recomandată utilizarea pe chituri de var, vopsele adezive și în ulei, suprafețe metalice și din plastic lăcuite.

Proprietăți:

- Pentru pereți și tavane
- Extra alb
- Ecologic

Punere în operă:**Date tehnice:**

| | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|
| Tip ambalaj |  | | |
| Cantitate per unitate | 2,5 l/UM | 5 l/UM | 10 l/UM |
| Unități per palet | 96 UM/Pal. | 72 UM/Pal. | 33 UM/Pal. |
| Consum | 0,2 l/m ² | | |

Compoziție:

- O dispersie apoasă a unui polimer acrilic
- Filler mineral
- Pigmenți
- Excipienți

Suportul:

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016.

Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.

Suprafața suportului trebuie curățată temeinic de substanțele care reduc aderența (grăsimi, uleiuri, mușchi, mușchi etc.), iar fragmentele cu rezistență scăzută trebuie îndepărtate.

Pentru a consolida tencuielile vechi, fragile și instabile, pentru a subtrata substraturile foarte absorbante și pentru a reduce consumul de vopsea, se recomandă subtratarea suprafeței de tratat cu KREISEL 301 Amorsă cu penetrare profundă.

Pregătire:

Înainte de utilizare, asigurați-vă că culoarea vopselei corespunde culorii comandate.

Amestecați bine vopseaua.

Se recomandă utilizarea mortarului din același lot de producție pentru a evita diferențele de culoare.

Efectuați lucrările de vopsire la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C.



012

Vopsea acrilica pentru interior

Punere în operă:

Aplicați vopseaua pregătită pentru utilizare cu o rolă, o pensulă, o perie sau prin pulverizare. Lucrările de vopsire se execută în mod continuu pe părți separate ale suprafeței pentru a evita eterogenitatea culorii. Fiecare porțiune nouă de vopsea trebuie amestecată cu vopseaua proaspăt aplicată.

Pauză tehnologică până când stratul este complet uscat (4-12 ore în funcție de condițiile atmosferice).

Aplicați al 2-lea strat principal de vopsea nediluat cu apă. Se toarnă vopseaua în cuva rolei. Înmuiiați rola în vopsea, îndepărtați excesul de vopsea prin rularea rolei pe partea profilată a cuvei. Rulați rola pe suprafață pentru a vă asigura că rămâne pe ea atâta vopsea cât este necesar pentru colorarea uniformă a suprafeței.

Vopseaua se aplică de sus în jos, începând de la colțuri, care trebuie mai întâi vopsite bine cu o pensulă. se aplică stratul de vopsea de grund pe întreaga suprafață a zonei de lucru, fără goluri în sens transversal sau longitudinal.

Fiecare rulare ulterioară a rolei se realizează cu o suprapunere de 3-4 cm (în funcție de lungimea rolei).

După o pauză tehnologică (4-12 ore), se aplică stratul principal de vopsea.

Înainte de aplicare, amestecați bine vopseaua cu un mixer și apoi aplicați-o pe zona selectată în direcția perpendiculară pe cea de aplicare a primului strat (de bază) și urmând instrucțiunile de mai sus.

Este strict interzis să adăugați apă la al doilea strat (principal) de vopsea, încălcarea acestei cerințe va duce la denivelări ale nuanței vopselei!

Se curăță cu apă curată imediat după terminarea lucrărilor.

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă de până la 65 %, suprafața stratului de vopsea se usucă în 2-3 ore. La temperaturi mai scăzute și umiditate mai mare a aerului, de exemplu, toamna, timpul de uscare a vopselei crește.

Condiții punere în operă:

Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C.

Depozitare:

12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.

Informații generale:

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.