

RÖFIX[®]
Sistemi per costruire



RÖFIX
INSIDE MONOGIPS

Diretta e raffinata

RÖFIX INSIDE MONOGIPS

Diretta e raffinata

Pittura per cartongesso

- Elevato potere coprente
- Altissima resa (fino a 200 m² per mano)
- Facile applicazione ed eccezionale stendibilità (su cartongesso e su superfici in buone condizioni, applicabile senza l'uso di fissativo)
- Basso impatto olfattivo
- Super sottile, opaca
- Lavabile



RÖFIX INSIDE MONOGIPS è un prodotto dedicato all'applicazione su supporti come il cartongesso e pannelli e può essere applicata direttamente, **senza fissativo**.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, RÖFIX INSIDE MONOGIPS è una pittura molto sottile monostrato (classe di resistenza all'abrasione 2), **ultrabianca e ultracoprente** (capacità coprente di classe 1 secondo EN 13300), liscia, con una resa elevata (con una confezione si possono coprire fino a 200 m² con applicazione a mano).

RÖFIX INSIDE MONOGIPS è certificato in **classe B** per emissioni TVOC.





Campi di impiego	RÖFIX MONOGIPS		
Supporto	Stabilità a calce	Cartongesso	Vecchie pitture stabili
Preparazione	RÖFIX PP 301	–	–
Tempo di maturazione	12–24 ore	–	–
Applicazione 1° mano	ruolo/pennello diluzione max. 30 %	ruolo/pennello diluzione max. 30 %	ruolo/pennello diluzione max. 30 %
Tempo di attesa	4 ore	4 ore	4 ore
Applicazione 2° mano	ruolo/pennello diluzione max. 20 %	ruolo/pennello diluzione max. 20 %	ruolo/pennello diluzione max. 20 %

Campi di impiego	RÖFIX MONOGIPS		
Supporto	Vecchie pitture leggermente sfarinanti	Macchie (fuliggine, nicotina, ruggine)	Intonaci a gesso/intonaci cemento/calcestruzzo
Preparazione	RÖFIX PP 301	RÖFIX PP 307	RÖFIX PP 301
Tempo di maturazione	12–24 ore	24 ore	12–24 ore
Applicazione 1° mano	ruolo/pennello diluzione max. 30 %	ruolo/pennello diluzione max. 30 %	ruolo/pennello diluzione max. 30 %
Tempo di attesa	4 ore	4 ore	4 ore
Applicazione 2° mano	ruolo/pennello diluzione max. 20 %	ruolo/pennello diluzione max. 20 %	ruolo/pennello diluzione max. 20 %

Per maggiori dettagli sulle tecniche di lavorazione vi invitiamo a consultare le nostre schede tecniche.

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

roefix.com