

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

FOLBIT 800

Flüssiges Dichtungsmittel



Anwendungsbereiche

Einkomponentiges, gebrauchsfertiges, flüssiges Dichtungsmittel basierend auf Acrylharz. Bestimmt für die Abdichtung von Oberflächen in Räumen wie Beton, Zement-Kalk-Putz, Gipsuntergründen, Estrichen, auch mit Fußbodenheizung und anderen. Nach dem Trocknen entsteht eine nahtlose, robuste, flexible Isolationsschicht. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- Völlig wasserdicht
- Hohe Haftung
- Hohe Flexibilität
- Rissüberbrückungsfähigkeit
- Einkomponentig
- Leicht zu verarbeiten
- Für Feuchträume
- Frostbeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	8795	1417	1416
Verpackung			
Menge pro Einheit	4 kg/EH	7 kg/EH	21 kg/EH
Farbe	Blau		
Verbrauch	ca. 1,4 kg/m ² /mm		
Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa Beton		
Abbindezeit	ca. 18 h		
Begehbar nach	18 h		
Belegbar	18 h		
Schichtdicke	0,5-3 mm		
Schichtdicke Bemerkungen	Es wird empfohlen, zwei Schichten aufzutragen.		

FOLBIT 800

Flüssiges Dichtungsmittel

Artikelnummer	8795	1417	1416
Trocknungszeit	ca. 3 h (bei +20 °C)		

Materialbasis

- Eine wässrige Dispersion eines Acrylpolymer
- Mineralische Zuschlagstoffe
- Zusatzstoffe

Verarbeitungsbedingungen

Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C. Diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen fest, dicht, tragfähig, sauber und ggf. mit KREISEL 301 Professional Tiefengrundierung vorbehandelt sein.

Untergrund

Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. An Ecken und Stellen, an denen Rohre usw. verlaufen, Klebeband oder Dichtungsflansche zwischen den Schichten der Masse anbringen.

Kalk-Zement-Putz: im Fall von hoher Saugfähigkeit mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren.

Beton, Stahlbeton: Direkt auftragen

Gipsputz: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Gipskartonplatten: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Zementestrich: im Fall von hoher Saugfähigkeit mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren.

Anhydrit-Estrich: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Zubereitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht mit Wasser verdünnen und nicht mit anderen Materialien mischen. Vor der Verwendung den Inhalt gründlich mischen.

Verarbeitung

Die Masse wird mit einem Pinsel oder einer Rolle mit einem Intervall von 3 Stunden mindestens zwei Schichten aufgebracht.

Hinweise

Verwenden Sie flexible und verformbare Fliesenkleber auf der Flüssigfolienisolierung. An den Stellen der Dehnungsfugen sollte das Isolierband zwischen den Masseschichten verwendet werden. Weitere Arbeit sind nach 18-24 Stunden ab dem Aufbringen der Isolierung möglich.

Lagerung

Bis zu 12 Monaten ab Herstellungsdatum in versiegelter Verpackung und Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagerfähig. Vor Sonneneinstrahlungen und Frost schützen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.