

TEHNIČKI LIST

EP 51 Rapid S

Smola za utiskivanje i injektiranje



Područja primjene

Jako zatvaranje pukotina u estrisima, betonskim površinama i fugama. Može se upotrijebiti i kao visokovrijedno vezivo za posebne mortove. Za jako zapunjavanje pukotina u estrihu, popunjavanje betona i morta te kao visokovrijedno vezivo za posebni mort npr. za sidrenja.


Svojstva

- Otpornost na kemikalije
- Brzovezujuće

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000149273
EAN	9003304151097
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	1 Kg/jed.
Jedinica po paleti	12 Jed/kut.
Boja	transparentna
Izbor boja	Ograničeno
Vrijeme ugradnje	pribl. 30 min EN 1015-9
Temperatura podloge	10-25 °C

Sastav

- Vezivo na bazi epoksidnih smola
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

EP 51 Rapid S

Smola za utiskivanje i injektiranje

Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +15 °C.

Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Priprema podloge

Pukotine moraju biti bez prašine i prljavštine. Na lagano vlažnoj podlozi moguće je injektiranje.

Priprema materijala

Komponente A+B izmiješati do nastanka homogene mase pomoću prikladne miješalice (smanjeni broj okretaja). Kod primjene kao specijalni mort potrebno je zamiješati RÖFIX EHK s kvarcnim pijeskom (udio pijeska do 50%) do postizanja željene konzistencije.

Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Sanirane pukotine u još svježem stanju posipati kvarcnim pijeskom.

Ugradnja

Ugradnja smola za utiskivanje vrši se injekcijskom tehnikom u području visokog i niskog tlaka pri čemu se treba obratiti pozornost na uvjete rada na gradilištu tj. na ono što se želi postići.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.