

TEHNIČNI LIST

RÖFIX Predpremaz IN

Predpremaz



Področja uporabe

Pigmentiran predpremaz pred nanosom pastoznih notranjih zaključni ometov (mineralnega, strukturnega, rustikalnega modelirnega Bündner). Posebej primeren je na fugirnih, gladilnih in izravnalnih masah.

Lastnosti materiala

- Izenači vpojnost podlage
- Znatno zmanjša vodovpojnost podlage
- Ima visok globinski učinek

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148178
EAN	9003304184545
Embalaža	
Količina na paleto	20 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p
Barva	bela
Poraba	pribl. 0,23 kg/m ²
Izkoristek	pribl. 90 m ² /EN
pH vrednost	8,5
Temperatura podlage	5-25 °C
Napotki za pakiranje	V plastičnih vedrih.

RÖFIX Predpremaz IN

Predpremaz

Osnova materiala

- Disperzijsko vezivo
- Barvni pigmenti
- Polnila (mineralna)

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Podlaga

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.)

Priprava podlage

Fuge/vrzeli med elementi zapolnimo in po potrebi armiramo. Počakamo, da se dobro presušijo.

Priprava materiala

Gotovi izdelek za direktno vgradnjo. Ne redčimo.

Navodilo za uporabo

Interval sušenja pred nanosom zaključnega sloja znaša pribl. 24 ure (odvisno od temperature in vremenskih razmer). Med strjevanjem – še posebno pri uporabi grelnih naprav – moramo poskrbeti za dobre pogoje sušenja in strjevanja (npr. z občasnim prezračevanjem). Neposredno segrevanje ometa ni dovoljeno. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja! Pripravljeni izdelek ne redčimo.

Izvedba

Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

Tehnične vrednosti se navezujejo na osnovne izdelke. Z barvanjem in niansiranjem lahko nastanejo odstopanja od tehničnih karakteristik. Pri navedbi tehničnih karakteristik gre za povprečne vrednosti. Pri premazovanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, se obrnite na našo tehnično-svetovalno službo. Barvni odtenki lahko nekoliko odstopajo pri dodatnem naročilu ali glede na barvno karto, po potrebi izdelajte vzorčno površino na gradbeni lokaciji. Podatki o trajanju sušenja in delovnih premorih veljajo za laboratorijske pogoje (+20 °C / 65 % rel. zr. vl.) in so glede na vremenske razmere na gradbišču lahko različni od navedenih.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.