



RÖFIX WOFITHERM

Laibungsplatte

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Putzfähiges Wärmedämmelement aus Holzfaser gemäss EN 13171 für die Verkleidung von Fensterlaibungen.
Geeignet für WDVS bei Alt- und Neubauten.
Nicht im Spritzwasser- und erdberührten Bereich verwenden.

Eigenschaften:

- Wärmedämmend
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Ökologisch
- stumpf

Verarbeitung:



Technische Daten:			
SAP-Art. Nr.:	2000960487	2000960488	2000960489
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	112 Stk./Pal.	72 Stk./Pal.	56 Stk./Pal.
Menge pro Einheit	14 Stk./Ktn.	12 Stk./Ktn.	7 Stk./Ktn.
Dicke	20 mm	30 mm	40 mm
Länge	1.200 mm		
Breite	400 mm		
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 3		
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,043 W/mK		
Spez. Wärmekapazität	2.100 J/kg K		
Querzugfestigkeit	≥ 20 kPa		
Rohdichte im Mittel	ca. 180 kg/m ³		
Untergrund-Temperatur	> 5 °C		
Brandverhalten	E (EN13501-1)		

Materialbasis:

- Holzfaserdämmplatten bestehen in der Regel zu mindestens 85 % aus Holzfasern, die im Trockenverfahren aus Sägeresten und Hackschnitzeln gewonnen werden.

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Fassadendämmplatten vor einwirkender Feuchtigkeit schützen und schnellstmöglich mit Armierungsmasse (Unterputz) beschichten.

Untergrund: Untergrund muss eben, trocken, staubfrei, ausreichend zug- und druckfest und frei von schwachhaftenden Bestandteilen sein.

Verarbeitung: Zuschnitte können mittels RÖFIX Spewe 1900L-30 Allzweck-Schneidegerät mit Handsäge, Messer oder RÖFIX Milwaukee Säbelsäge M12 CHZ bzw. mit einer geeigneten Kreissäge erfolgen.

Verarbeitungshinweis: Die RÖFIX WOFITHERM-Verarbeitungsrichtlinie ist zu beachten. Weitere detaillierte Verarbeitungsrichtlinien sind gemäss den Angaben der Hersteller- und Systemhalter je nach Konstruktionsart und Anwendungsfall einzuhalten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und aktuellen Normen für WDVS sind zu beachten.



ROFIX WOFITHERM

Laibungsplatte

Lagerung:	Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>