



## Fixit 662

Enduit de fond conventionnel 0 - 4 mm




**Utilisation:** Fixit 662, est un enduit de fond chaux-ciment grossier, et un mortier de remplissage pour l'intérieur et l'extérieur.  
Il convient aux supports suivants : briques, pierres silico-calcaires, pierre naturelle et béton. Sur le béton et les briques silico-calcaires, appliquer préalablement Fixit 346 Pont d'adhérence Quartz spécial, mélangé avec adjonction de ciment.  
Le support doit être propre, sec et porteur.

**Propriétés:**

- Enduit de fond efficace et avantageux pour la rénovation et la construction
- Très bonne solidité, applicable en une étape de travail
- Comme enduit à rempocher et de fond
- Application à la machine pour des travaux d'enduction économiques

**Mise en œuvre:**



Données techniques			
N° d'art.	2000960641	1166214	1156204
Type d'emballage			
Unités par emballage	42 unité/pal	25 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	40 kg/unité	1.000 kg/unité
Adjonction d'eau	4,5 - 5 l/sac	6 - 7 l/sac	
Consommation	env. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min		
Épaisseur de couche	intérieur min. 10 mm, extérieur min. 15 mm		
Masse volumique à sec	> 1.700 kg/m <sup>3</sup>		
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 3 N/mm <sup>2</sup>		
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>		
Module d'élasticité	< 5,5 kN/mm <sup>2</sup>		
Absorption d'eau	> 2 kg/m <sup>2</sup> après 30 minutes		

**Composition:**

- Liants : chaux hydraulique, chaux hydratée blanche, ciment
- Agrégats : sable concassé et rond de granulométrie 0 - 4 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Fixit 662 peut être mis en œuvre avec toutes les machines à enduire usuelles pour les enduits ou à la main.  
Si l'épaisseur de couche exige un enduit de fond en plusieurs couches, chaque couche d'enduit doit être rendue bien rugueuse avant le durcissement. Éliminer les éventuelles couches laitances.

**Traitement ultérieur:** Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



## Fixit 662

Enduit de fond conventionnel 0 - 4 mm

---

**Autres indications:**

---

**Remarques particulières:**

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).  
Aux raccords de différents matériaux (p.ex. aux linteaux de fenêtre ou soubassements béton/maçonnerie), poser un non-tissé de séparation Fixit et noyer un treillis d'armature métallique Armanet dans Fixit 670 ou introduire un treillis d'armature dans l'enduit de fond.

---

**Dispositions générales:**

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.