



RÖFIX UniContact

Ljepilo za izolacione ploče

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.
Područja primjene:	Mineralno, sivo, cementno ljepilo za izolacione ploče (umjetno modificiran). Za mašinsko i ručno lijepljenje fasadnih izolacionih ploča kao npr. EPS, mineralnu vunu ili pluto do debljine od 8 cm i s dodatnim mehaničkim pričvršćenjem (min. 6 tipli/m ²). Isključivo za ravne podlove koje nije potrebne izravnavati više od 2 mm.
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">Brza, ekonomična ugradnja
Ugradnja:	
Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000569285
ERGO	38267
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed/pal. (BA)
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Boja	siva
Granulacija	0 - 1,2 mm
Izdašnost u litrama	oko 15,5 l/jed
Potrošnja	oko 5 kg/m ²
Potrošnja lijepljenje	2,9 - 5,9 - oko 4,7 kg/m ²
Izdašnost	oko 15,5 l/jed
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	oko 6 l/jed
Nasipna gustoća suhog morta	oko 1.561 kg/m ³
Toplotna provodljivost λ10,suhu (EN 1745:2002)	0,61 W/mK (tablična vrijednost) Za P=50%
Toplotna provodljivost λ10,suhu (EN 1745:2002)	0,66 W/mK (tablična vrijednost) Za P=90%
Pritisna čvrstoća (28 d)	15 N/mm ²
Čvrstoća pri savijanju	≥ 2,5 N/mm ²
E - modul	oko 9.000 N/mm ²
Gustoća srednjeg sloja	oko 1.600 kg/m ³
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podlove	> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)
Težina	25 kg

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">CementKlasirani pijesak
Uslovi obrade:	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podlove ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal trebaštiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).



RÖFIX UniContact

Ljepilo za izolacione ploče

Podloga:	Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.
Priprema podloge:	Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatno ulje itd.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se kredaju potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti.
Priprema materijala:	Kod ručne ugradnje vreću materijala zamiješati rotirajućim ili prisilnim mješačem s definiranom količinom vode. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme ručnog miješanja oko 2 do 3 minute. Nakon miješanja ostaviti dozrijevati 10 minuta. Potom još jednom kratko promiješati.
Ugradnja:	Lijepljenje izolacionih ploča: Ljepilo se nanosi metodom ivično-tačkastog nanošenja (na $\geq 40\%$ površine za lijepljenje), u trakama širine oko 5 cm i visine 2 cm.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Upute za ugradnju:	Ljepilo je pri $+15^{\circ}\text{C}$ i 50 % rel. vl. zraka, nakon 2 dana stvrdnuto i djelomično opteretivo. Svježi mort ugraditi u roku 2 sata. Prije pričvršćivanja, do potpunog stvrdnjavanja ljepila, izolacijske ploče ne smiju biti izložene jakom mehaničkom opterećenju (npr. lapanje letvom, brušenje ili utjecaj jakog vjetra). Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
Skladištenje:	Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Priloga XVII, $+20^{\circ}\text{C}$, 65 % r.v.z.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.