

TEHNIČKI LIST

RÖFIX mirror/lucid glass

Završni premaz sa efektom sjaja



Područja primene

Visoko kvalitetan premaz s efektom sjaja za dekorativnu obradu fasada i unutrašnjih zidova. Kao premaz s efektom za dekorativnu obradu završnih maltera. Ciljanim lomom svetlosti (apsorpcija i refleksija) postiže se individualan efekt sjaja podloge. Nije podesna za mehanički opterećene površine. Može da se ugrađuje na sveže nanešeni sloj boje.

Karakteristike

- Dobar kvalitet obrade, može se špricati
- Visoka otpornost na vremenske uslove

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000156040	2000156039
EAN	9003304477821	9003304477838
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	15 Kg/jed.	
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	
Granulacija	0,6-1,25 mm	
Boja	svetlucavo sjajna	
Potrošnja	oko 0,2 kg/m ²	
Toplotna provodljivost	0,8 W/mK EN 1745:2012	
Nasipna gustina suvog maltera	2500 kg/m ³	

RÖFIX mirror/lucid glass

Završni premaz sa efektom sjaja

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Ogovarajući završni malter (najmanje 1,5 mm debljine) nanosi se prema smernicama za obradu. Nakon nanošenja završnog sloja maltera i strukturiranja, našpricati na svežu podlogu.

Uputstva za ugradnju

Potrebno je obratiti pažnju da ugrađeni završni malter ili boja budu ujednačene strukture, da su do kraja vezali i da je premaz s efektom u ravnomerno i homogeno raspodeljen. Na taj se način postiže ravnomernost procesa vezivanja celog sistema.

Ugradnja

Ravnomerno mašinsko izvodi se uz pomoć odgovarajuće mašine za špricanje. Rasuti materijal se uz pomoć posebne mašine (npr. Giron s mlaznicom 3,5 mm) šprica sa jakim kompresorom (oko 4 do 5 bara trajnog pritiska) ili pritiskim pištoljem s levkom, brzim, kružnim okretima ruke. Kod primene na velikim površinama i kod korišćenja dužih creva za dovod vazduha (> 20 m), potreban je kompresor snage najmanje 1.100 L/min. Kod primene na manjim plohama (okviri prozora, vrata i slično), dovoljna je mašina pritiskne snage 400 L/min.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Dobro zavoreno skadištiti
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnom i zatvorenom pakovanju.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Tehničke vrednosti se odnose na osnovne proizvode. Bojenje i toniranje mogu uzrokovati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrednosti su prosečne vrednosti. Pre premazivanja podloga koje ovde nisu opisane, potrebno je da se konsultujete sa nama. Nijanse boja mogu se neznatno razlikovati prilikom ponovnog naručivanja ili u poređenju sa tabelom boja, eventualno je na gradilištu potrebno testirati boju na uzroku površine. Podaci o vremenu sušenja i čekanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se menjati u zavisnosti od situacije na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.