



Creteo® Special CC 430 Betoncino

Reparaturna malta groba

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Malta za popravila – za velikopovršinsko ojačitev poškodovane podlage iz betona ali zidane kamnite konstrukcije za notranje in zunanje podlage. Naslednje nanose izvedemo po vsaj 6 tednih in ne več kot 3 mesecih. Priporočamo naslednjo sestavo ometa: RÖFIX 510 z armirnim slojem RÖFIX Renoplus in armirno mrežico RÖFIX P50. Creteo® Special CC 430 Betoncino se v kombinaciji z jekleno armaturno mrežo uporablja za ojačitev zidov. Betoncina ni dovoljeno uporabljati kot osnovni omet!

Material ni primeren za vgradnjo na izredno vpojne zidane podlage. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

Lastnosti materiala:

- Odporna proti zmrzali
- Vodoobstojno

Obdelava:



| Tehnični podatki | |
|---|---|
| SAP šifra: | 2000569796 |
| ERGO | 43858 |
| Način pakiranja | |
| Enota na paleto | 48 EN/p |
| Enota na paleto | 25 kg/EN |
| Zrnavost | 0 - 3 mm |
| Izkoristek/liter | pribl. 16 l/EN |
| Poraba | pribl. 17,5 kg/m ² /cm |
| Izkoristek | pribl. 16 l/EN |
| Potrebna količina vode | pribl. 4,2 l/EN |
| Debelina nanosa | 20 - 120 mm |
| Specifična gostota sveže malte (EN1015-6) (EN 1015-6) | pribl. 2.050 kg/m ³ |
| Nasipna gostota (B3345) | pribl. 1.600 kg/m ³ |
| Toplotna prevodnost λ _{10,suho} (EN 1745:2002) | 1,11 W/mK (tablična vrednost) za P=50% |
| Toplotna prevodnost λ _{10,suho} (EN 1745:2002) | 1,21 W/mK (tablična vrednost) za P=90% |
| Spec. toplotna kapaciteta | pribl. 1 kJ/kg K |
| Tlačna trdnost (28 d) | ≥ 30 MPa |
| Upogibno-natezna trdnost | ≤ 5,5 MPa |
| Natezna trdnost | ≥ 1,5 N/mm ² |
| E-Modul | pribl. 25 GPa |
| MG (EN 998-2) | M30 |
| MG (EN 998-1) | CS IV |
| Certifikat o preiskusu | Po EN 998-1 in EN 998-2 |
| Pakiranje | V papirnatih vrečah, zaščiteneh pred vlago. |
| Odpornost na ogenj | A1 |



Creteo[®] Special CC 430 Betoncino

Reparaturna malta groba

| Tehnični podatki | |
|------------------|------------|
| SAP šifra: | 2000569796 |
| Teža | 25 kg |

| | |
|-----------------------------|---|
| Osnova materiala: | <ul style="list-style-type: none">• Cement• Izbrani pesek |
| Pogoji pri izvedbi: | Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež). |
| Podlaga: | Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrznjena, vpojna, ravna, ustrezno groba in nosilna ter brez cvetenja in ločilnih sredstev – opažnega olja ipd. Betonsko podlago potrebno pravočasno in izdatno namočiti. |
| Priprava podlage: | Pri nanašanju betona za popravila ne sme biti stoječega vodnega filma. |
| Priprava materiala: | RÖFIX malto za popravilo betona s podano količino vode v strojnem mešalniku mešati ca. 2 minuti do homogene mase. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. |
| Obdelava: | Na ustrezno pripravljeno podlago se izdelki CreteoSpecial nanašajo s primernimi brizgalnimi stroji po mokrem postopku brizganja s predpisano količino vode. Površino lahko znotraj obdelovalnega časa nato porežemo in zaribamo. Manjkajoča mesta najprej reprofiliramo, nato naneseemo želeno debelino sloja. Obvezno prevzamemo in izdelamo fuge iz podlage. Zagotoviti moramo zadostno zmogljivost kompresorja oz. z min. pritiskom vsaj 400 l/min. Pazimo, da v celoti prekrijemo armirani sloj in da ni votlih mest pod armiranim slojem. |
| Varnostna opozorila: | Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka! |
| Navodilo za uporabo: | Potrebno zadostno negovanje po RÖFIX smernicah. |
| Skladiščenje: | Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok upotrebe 6 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka. |
| Splošna opozorila: | S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. |