

SCHEDA TECNICA

RÖFIX 266

Intonaco liscio, leggero a spruzzo



Campi di applicazione

Intonaco leggero monostrato applicabile a macchina, con ponte di ancoraggio integrato, per la lisciatura con classe di qualità Q3 di pareti e soffitti in ambienti asciutti. Intonaco di fondo a strato unico per fondi normalmente assorbenti quali mattoni di cotto, mattoni in silico-calcare, beton cellulare, beton e simili. Intonaco di lisciatura per interni su intonaci di fondo a base gesso, calce/cemento o pannelli in cartongesso. Su sottofondi in calcestruzzo non è necessaria l'applicazione di un ponte di ancoraggio.

Caratteristiche

- Superficie liscia, opaca
- Buona aderenza
- Curva di presa regolare
- Resa molto elevata

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2014144668	2014144669
EAN	9003304446681	9003304446698
Imballaggio		
Quantità per unità	20 kg/cf.	1000 kg/cf.
Consumo	ca. 0,5 kg/m ² /mm	
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.	
Resa	ca. 40 m ² /cf./mm	ca. 200 m ² /t
Resa Litri	10 L/cf.	
Fabbisogno d'acqua unitario	ca. 18,5 L/cf.	
Reazione al fuoco	A1	
Diffusione del vapore acqueo	ca. 10	
Resistenza al distacco	≥ 0,08 N/mm ²	
Resistenza alla compressione	1,5 N/mm ² (28 d) EN 1015-11	
Resistenza alla flessione	≤ 0,8 N/mm ²	

RÖFIX 266

Intonaco liscio, leggero a spruzzo

Codice articolo	2014144668	2014144669
Tempo di presa	ca. 90 min	
Gruppo di sollecitazione	fino incl. W2 B 3346	
Peso specifico malta fresca	ca. 1200 kg/m ³	
Spessore minimo dell'intonaco	10 mm	
Gruppo malta	B1/50/2 EN 13279-1	
valore pH	11	
Massa volumica apparente	ca. 600 kg/m ³ EN 12190	
Calore specifico	ca. 1,1 kJ/kg K	
Massa volumica a secco	ca. 900 kg/m ³	
Temperatura del supporto	5-30 °C	
Avvertenze relative all'imballo	In sacchi di carta antiumido.	

Materiale di base

- Gessi selezionati
- Inerte minerale leggero
- Calce aerea
- Minerale
- Leganti organici < 5 %
- Sabbia calcarea fine a grano tondo
- Additivi per migliorare la lavorazione

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). La verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente. Il supporto deve presentare

un'umidità residua inferiore al 3,0 % in peso (misurato con igrometro a carburo). Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc.

Tattamento preliminare del supporto

Su supporti fortemente o disuniformemente assorbenti è necessario un pretrattamento con un primer quale FIXIT Pittura aggrappante (tempo di asciugatura da 12 a 24 ore).

Preparazione

In caso di lavorazione manuale versare lentamente un sacco in acqua pulita secondo necessità, mescolare con un agitatore meccanico ad eliminare tutti i grumi, applicare con la staggia e lisciare.

Avvertenze di lavorazione

Durante la presa - in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento - bisogna assicurare buone condizioni per l'asciugatura e l'indurimento (ad es. mediante

RÖFIX 266

Intonaco liscio, leggero a spruzzo

creazione di correnti d'aria). Il riscaldamento diretto dell'intonaco potrebbe provocare problemi. Gli intonaci a base di gesso vanno applicati in un unico strato e su supporti asciutti onde evitare possibili distacchi. Pitture e tappezzerie possono essere applicate solo se il rivestimento è completamente indurito (ca. 4 settimane). Assicurare un'abbondante aerazione dei locali per l'asciugatura. Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

In caso di lavorazione a macchina, spruzzare con un intonacatrice comunemente in commercio e quindi lisciare con una staggia o con una spatola con manico. Prima dell'applicazione dello strato successivo, verificare che il supporto sia completamente asciutto e maturo. Gli intonaci a base di gesso non sono idonei come supporti di rivestimenti e pitture a base di silicato di potassio o di silicati in genere. Non idonea per posa di piastrelle ceramiche.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Stoccaggio ca. 3 mesi.

Certificazioni



Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.