



## Creteo<sup>®</sup>Road CC 600 Rapid

Malter za postavljanje šahti

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** CreteoGala CC 600 rapid Malter za postavljanje šahti je brzostvrđavajući cementni malter za brzu montažu na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama u niskogradnji i visokogradnji. Posebno prikladan za postavljanje i pričvršćivanja prstena i poklopaca šahti. Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod je prikladan za upotrebu u uslovima kada je podloga u najkraćem mogućem vremenu ponovo izložena težinskom opterećenju. Nije prikladan za korišćenje na velikim ploham > 1 m<sup>2</sup>. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

- Karakteristike:**
- Otporno na smrzavanje i so za posipanje
  - Brzovezujući
  - Visoka čvrstoća na pritisak i otpornost na savijanje
  - Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
  - Moguća ugradnja bez vezivnog mosta
  - Jednostavna ugradnja (samo zamešati sa vodom)
  - Otporno na vodu/reducirano skupljanje
  - Visoka otpornost na sulfate
  - Dobra obradivost
  - Čvrsto

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148441
NAV šifra:	143394
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,8 mm
Izdašnost u litrama	oko 11,3 l/jed.
Potrošnja	oko 1.770 kg/m <sup>3</sup>
Potrebna količina vode	oko 3,6 l/jed.
Debljina sloja	5 - 50 mm
Napomena	po sloju
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2.100 kg/m <sup>3</sup>
Čvrstoća na pritisak (1 h)	≥ 10 MPa
Čvrstoća na pritisak (1 d)	≥ 25 MPa
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 50 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
Prionjivost (28 d)	≥ 2,5 MPa
E - modul	oko 24,6 GPa
Sertifikat o ispitivanju	Laboratorijum za testiranje Hartl Ges.m.b.H. Testirano prema EN 1504-3.
Nadzor	Nadzor obavlja akreditovana firma. Interna kontrola proizvodnje provodi se u sopstvenim laboratorijima u svakoj fabrici i njome osiguravamo jednak sastav proizvoda.
Prodiranje hloriga	≤ 0,05 %



## Creteo®Road CC 600 Rapid

Malter za postavljanje šahti

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148441
Otpornost na temperaturne promene	R4/≥ 2,0 MPa
Deo vode	0,18

**Sastav:**

- Cement
- Aditivi
- Klasirani pesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

**Uslovi obrade:** Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.  
Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti.  
Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:** Podloga mora da bude vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdelnih materija (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne sme da bude stajaće vode.

**Ugradnja:** Zamešati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definisanu količinu čiste vode i promešati rotirajućim mešačem. Mešati dok smesa ne postane homogena. Vreme mešanja: oko 2-3 minuta.  
Vremen ugradnje: oko 5 minuta  
Zamešani materijal nabaciti zidarskom mistrijom ili gletericom.  
Nakon što malter počne vezivati, obraditi uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. drvene ili plastične letve.  
Ne mešati sa drugim materijalima.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.  
Rok upotrebe najmanje 12 meseci prema direktivi 1907/2006/EZ Priloga XVII na +20 °C, 65 % r.v.v.

**Opšte napomene:** Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.  
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .  
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.  
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.  
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.