

TEHNIČKI LIST

MS-Polymer

Power Fix



Područja primene

Bezotapalni i elastični jednokomponentni lepak na bazi hibridnog polimera. Za lepljenje spojeva, naneti MS-Polymer Power Fix bogato na celu površinu (lanceta). Profile dobro pritisnuti jedan uz drugi i ne uklanjati izbačeni lepak. Takođe, ne brisati niti razmazivati, obavezno prvo ostaviti da se stvrdne.

Karakteristike

- Spremno za upotrebu
- Otporan na vremenske utjecaje

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000960750
EAN	9003304541782
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	290 ml/jed.
Boja	belo
Reakcija na požar	E
Prionjivost	oko 2 N/mm ²
Otpornost na temperaturu	-20 °C 90 °C
Rastezanje do granice pucanja	350 %/50 mm
Gustina	oko 1,5 g/cm ³
Tvrdoća po Shore-u	oko 60 Shore

MS-Polymer

Power Fix

Uslovi obrade

Minimalna temperatura podloge i vazduha + 5 °C.
Maksimalna temperatura podloge i vazduha + 40 °C.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, nosiva, čvrsta, suva, bez masnoće, bez prašine i pogodna za lepak.

Ugradnja

Odseći vrh patrone ostrim nožem.
Navoiti mlaznicu na patronu i iseći je pod uglom do željene širine nanosa.
Ubaciti patronu u pištolj za istiskivanje i naneti lepak u obliku pruga ili tačaka, samo sa jedne strane.
Formiranje kože nakon približno 10-15 minuta na +23 °C vazduha i površinske temperature, pri 50 % relativne vlažnosti vazduha.
Debljina sloja očvršćavanja oko 2 mm/dan na +23 °C vazduha i površinske temperature.
Otpornost na kidanje pri debljini lepka od 0,5-1 mm nakon 3 dana je oko 2 N/mm².
Prilikom upotrebe u sistemu RoofEtics® lepak se nanosi po celoj površini sa jedne strane.
Izašli lepak prilikom spajanja profila NE uklanjati, već ga obavezno ostaviti da se osuši.

Nega

Odmah nakon upotrebe očistiti sredstvom za čišćenje.
Mehaničko uklanjanje očvrstlog materijala.

Napomene

ProAttika-System® postavljaju kvalifikovane firme koje su nakon obuke od strane nosioca sistema WDVS dobile potvrdu o osposobljenosti. Podaci u ovom tehničkom listu služe za garantovanje željene primene odnosno primenljivosti i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Ipak, korisnik mora sam da proveri podobnost i

primenu.

Skladištenje

Patrone čuvati na hladnom i suvom mestu. Više temperature skraćuju rok trajanja.
Može se skladištiti najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.