



## TYNKOLIT-T 330

Grunts apmetuma kārtai

**Piemērošanas jomas:** Gruntēšanas līdzeklis pamatnes sagatavošanai pirms minerālu, akrila, mozaīkas apmetuma uzklāšanas, izgatavots uz akrila dispersijas bāzes. Uzlabo apmetuma saķeri ar pamatni, piešķir pamatnei nepieciešamo krāsu, izlīdzina uzsūci, bet nemazina tvaiku caurlaidību. Var tonēt ar dispersijas pigmentiem.

Gruntēšanas līdzeklis tiek izmantots iekštelpu un ārtelpu darbiem pirms apmešanas ar strukturāliem apmetumiem, krāsošanas ar dispersijas krāsām. Uzlabo apdares saķeri ar pamatni, piešķir pamatnei nepieciešamo krāsu, izlīdzina uzsūci un samazina materiāla patēriņu.

**Īpašības:**

- Uzlabo apmetuma saķeri
- Atvieglo apmetuma uzklāšanu
- Izturīgs pret ūdeni un salu
- Caurlaidīgs ūdens tvaikiem
- Tonējams pigmentējams

**Apstrāde:**



Tehniskie dati:		
Art. nr.	5907418090225	5907418018151
Iepakojuma veids		
Daudzums uz vienību	7 kg/EH	20 kg/EH
Vienības uz paletes	80 EH/Pal.	33 EH/Pal.
Krāsa	Balts, pigmentēts	
Patēriņš	0,25 kg/m <sup>2</sup>	
Darba temperatūra	5 - 25 °C	

**Citi tehniskie dati:** **Žūšanas laiks:** Aptuveni 4 stundas (pie +20 °C)  
Pilnīgi pēc 24 stundām

**Materiāla bāze:**

- Ūdens akrila polimēru dispersija
- Kvarca pildviela
- Modificējošas piedevas
- Pigmenti

**Pamatnes sagatavošana:** **Siltumizolācijas sistēmas armatūras slānis:** Papildu gruntēšana nav nepieciešama  
**Kaļķa-cementa apmetums:** Augstas uzsūkšanas gadījumā gruntējiet ar GRUNTOLIT-W 301  
**Cementa apmetums:** Papildu gruntēšana nav nepieciešama  
**Ģipša apmetums:** Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301  
**Ģipškartons:** Gruntēt ar GRUNTOLIT-SG 302

**Apstrāde:** Ar sēnēm vai citiem mikroorganismiem bojātas pamatnes nepieciešams dezinficēt ar līdzekli SEPTOBUD 1008.

Nepilnību un nelīdzenumu gadījumā virsma jāizlīdzina ar remonta maisījumu SPACHTEL und REPARATURMÖRTEL 429. Remonta maisījumam jābūt labi izžuvušam.

Ļoti uzsūcošas virsmas jāgruntē ar dziļuma grunti Gruntolit-W 301.

Lai pamatne nespīdētu cauri apmetumam un labāk pieķertos, aptuveni 24 stundas pirms apmešanas jāgruntē ar pamatnes grunti TYNKOLIT-T 330 (dabīgi – balta).

Pirms lietošanas grunti jāsamaisa. Uzklāj neatšķaidītu ar otu, birsti vai rullīti vienā kārtā.

Vidējais žāvēšanas laiks ir 24 stundas. Darba laikā un žāvēšanas procesā tas jāaizsargā no lietus, saules stariem, vēja un sala.

**KREISEL®**

## TYNKOLIT-T 330

Grunts apmetuma kārtai

<b>Apstrādes nosacījumi:</b>	Apmešanas un žāvēšanas laikā apkārtējās vides un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +25 °C. Apmetamajai virsmai jābūt sausai, gludai, tīrai, stingrai, nav irdenai un viendabīgai. Pamatnei jābūt bez plaisām, bez sāls izsvīdumiem un tīrai: notīrītiem putekļiem, taukiem, krāsas atlikumiem, pelējuma, aļģēm vai sūnām.
<b>Uzglabāšana:</b>	Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.
<b>Vispārīga informācija:</b>	Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.