



Creteo[®]Repair CC 170

Защита от корозия

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Висококачествена защита от корозия в комбинация с продукти CreteoRepair. Може да се използва с всички одобрени продукти за възстановяване на бетон на циментова основа. Не се използва като свързващ мост. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Начин на обработка:



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000148443
ERGO	43512
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	24 Опак./палет
Разфасовка	15 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 0,1 mm
Добив в литри	ок. 11 l/опак.
Разходна норма	ок. 1.370 kg/m ³
Необходимо количество вода	ок. 3 l/опак.
Дебелина на слоя	≥ 2 mm
Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6)	ок. 1.650 kg/m ³
Сертификати от изпитване	Hartl Ges.m.b.H. Тестван съгласно EN 1504-7
Наблюдение	Външно одитиране от акредитирана лаборатория. В лабораторията на нашите фабрики се извършва вътрешно заводски контрол, който гарантира постоянния състав на продукта.
Съдържание на вода и твърди частици W/F	0,2

Основа на материала:

- Цимент
- Синтетично модифициран
- Еднокомпонентен продукт
- Добавки за подобряване на обработваемостта

Условия по време на обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Основа:

Основата трябва да е суха, безпрашена, незамръзнала, равна, абсорбираща, достатъчно нагряна и товароносима, без изцветявания и разделителни вещества като кофракно масло и др. Цялостната оголена арматура трябва да се почисти щателно, освен ако не възпрепятства устойчивостта. Армировката трябва да е със степен на чистота от Sa2 или St3.

Приготвяне:

CreteoRepair CC 170 се смесва ок. 2 минути с предписаното количество вода с подходяща бъркалка до получаване на хомогенна смес.



Creteo®Repair CC 170

Защита от корозия

Разходни норми при дебелина на слоя 2 mm

Диаметър на армировка	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Добив 5 kg кофа (l/m)	66	53	44	38	33
Добив 15 kg кофа (l/m)	199	159	133	114	99
Диаметър на армировка	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm
Добив 5 kg кофа (l/m)	29	27	24	22	20
Добив 15 kg кофа (l/m)	88	80	72	66	61
Диаметър на армировка	28 mm	30 mm	32 mm	34 mm	36 mm
Добив 5 kg кофа (l/m)	19	18	17	16	15
Добив 15 kg кофа (l/m)	57	53	50	47	44
Диаметър на армировка	38 mm	40 mm	42 mm	44 mm	46 mm
Добив 5 kg кофа (l/m)	14	13	13	12	11
Добив 15 kg кофа (l/m)	42	40	38	36	34

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Указания за обработка: Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.
За оптимална защита от корозия арматурата се маже 2 пъти с CreteoRepair CC 170, като времето между отделните полагания е ок. 20 минути.
Съгласно EN 1504-7 след нанасяне на последния слой се изчаква ок. 48 часа докато се ствърди.

Съхранение: На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност min. 24 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.

Общи указания: С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.
Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.