

# Recommandation d'exécution

## Structure des enduits sur maçonnerie en parpaings moulés EPS (intérieur et extérieur)

### Généralités

Observer les règles générales de la construction, les directives du fabricant des parpaings moulés, les fiches respectives de l'association suisse des entreprises en plâtrerie peinture ASEPP, la recommandation SIA V 242/1 „Travaux de crépissage et de plâtrerie“ et les fiches techniques des matériaux utilisés.

### Exigences

Il est absolument indispensable d'exécuter la maçonnerie, les joints ouverts et les obturations selon les directives du fabricant des parpaings moulés. Le remplissage de béton doit au moins avoir 28 jours et être protégé de l'humidité.

### Traux préliminaires

Poucer et dépeussier la surface à enduire. Compenser les irrégularités jusqu'à 5 mm d'épaisseur avec Fixit 433 Enduit Combi léger ou Fixit 439 Colle et mortier d'enrobage Uni léger.

### Enduit de fond / Enrobage d'armature

Appliquer Fixit 433 Enduit Combi léger (épaisseur 4 – 6 mm) ou Fixit 460 Enduit d'assainissement de fissures (épaisseur 2 – 3 mm) comme enduit de fond et enrober en même temps Fixit treillis d'armature à mailles serrées qui doit se chevaucher aux joints sur 10 cm. Sitôt que l'enduit de fond commence à durcir, rendre l'enduit de fond rugueux avec un balai et laisser sécher au moins pendant 10 jours (température de l'air +20 °C).

### Enduits de finition

Les enduits de finition Fixit suivants sont recommandés sur maçonnerie en parpaings moulés EPS:

Enduits de finition intérieurs

- Fixit 145 Enduit de lissage fin Planofix
- Fixit 463 Lissage ciment blanc
- Fixit 715 Crépi synthétique intérieur (avec couche de fond Fixit 471)
- Fixit 751 Ribé de chaux grasse intérieur, blanc
- Fixit 770 Ribage chaux blanche ciment blanc intérieur
- Fixit 775 Ribage intérieur extrablanc (avec couche de fond Fixit 475)
- Fixit 777 Ribage précieux extrablanc (avec couche de fond Fixit 475)
- Fixit 151 A/B

### Farbanstrich

- Fixit Sesco
- Fixit 787 Peinture dispersion intérieur

# Recommandation d'exécution

## Structure des enduits sur maçonnerie en parpaings moulés EPS (intérieur et extérieur)

### Enduits de finition extérieurs

- Fixit 203 Crépi de finition avec chaux hydraulique (avec couche de peinture supplémentaire)
- Fixit 208 Mélange de base pour restauration (avec couche de peinture supplémentaire)
- Fixit 732 Crépi au silicate APS extérieur (avec couche de fond Fixit 471), indice de luminosité Y > 30
- Fixit 740 Si Crépi de finition silicate/silicone extérieur (avec couche de fond Fixit 471), indice de luminosité Y > 30
- Fixit 763 Ribage chaux blanche ciment (avec couche de peinture supplémentaire)
- Fixit 764 Crépi à la truelle (avec couche de peinture supplémentaire)
- Fixit 777 Ribage précieux extrablanc (avec couche de fond Fixit 475 ainsi que peinture garnissante supplémentaire)

### Peinture

Les produits suivants sont recommandés: Fixit 784

- Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide
- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone
- Premium Dark Peinture de façades

### Remarque

Toute responsabilité est déclinée en présence d'éventuelles formations de fissures dues à une exécution non conforme de la sous construction et / ou à une pose incorrecte des panneaux.