

TEHNIČNI LIST

Fixit 223

Samorazlivna cementna izravnalna masa
CT-C25-F6



Področja uporabe

Fixit 223 je mineralna malta za vgradnjo in izravnavo za notranjo in zunanjo uporabo. Kot podlage so še posebej primerni Fixit 222 Aerogel visokozmogljivi izolacijski omet ter dovolj nosilni mineralni stari ometi.

Lastnosti materiala

- Zmožnost kapilarnega delovanja in difuzije
- Ekološki certificirani izdelek

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000960170
EAN	9003304540853
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	40 EN/p
Zrnavost	0-1,4 mm
Barva	svetlo siva
Izkoristek	pribl. 20 m ² /EN/mm
Izkoristek v litrih	20 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 8,75 L/EN
Sprijemno-natezna trdnost	≥ 0,08 N/mm ²
Tlačna trdnost	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)
Upogibno-natezna trdnost	≥ 1 N/mm ² (28 d)
E-modul	< 3 N/mm ²

Fixit 223

Samorazlivna cementna izravnalna masa CT-C25-F6

Koda artikla	2000960170
Debelina nanosa min.	5 mm
Debelina sloja opombe	min. 5 mm
Specifična toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K
Specifična gostota suhe malte	pribl. 1250 kg/m ³
Čas obdelave	60 min

Osnova materiala

- Vlakna
- Apnenec pesek
- Kaliumsilikat
- Beli cement (brez kromata)

Izvedba

Pri ročni vgradnji material nanesemo z zidarsko žlico ali gladilko.

Pri uporabi kot armirni omet nanesti sloj debeline približno 5 mm in vgraditi armirno mrežo (mrežni sloj namestiti v prvo tretjino armirnega sloja proti zunanji strani). Armirna mreža se na stikih polaga s 10 cm preklpom.

Pri strojni izvedbi nabrizgamo z običajnim strojem za nanašanje ometa.

Po nanosu je potrebno enakomerno poravnati z letvijo. Po strditvi površino pravočasno obdelamo, drgnemo ali nahrapavimo in jo pripravimo za naslednji nanos.

Po nanašanju ravno porežemo z letvijo.

Nahrapavimo z ustrezno gladilko pred naslednjim nanosom.

Certifikati



Label



Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.